

Окраска потолка и стен

Технический информационный листок

2kg / Артикул отсутствует.099797 / EAN 4016215099797



Порошковая клейовая краска для устойчивых к вытиранию и очень воздухопроницаемых внутренних покрытий. Предназначена для нанесения на минеральные основания, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, слой дисперсионных красок, обои, обои с ворсом и т. п.

- Проницаемость для водяного пара и воздухопроницаемость
- хорошее покрытие
- тонировка
- без консервантов

Область применения

Дистемпер для внутренних поверхностей стен и потолков.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (таких как бетон, кирпичная кладка, шпатлевки, цементная, гипсовая и известковая штукатурка), гипсокартонных и других плит для сухой отделки, прочно прилипших слоев дисперсионной краски, а также обоев с ворсом и обычных обоев. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, равномерно впитывающим, свободным от пыли и жира. Удалите с основания отслоившийся материал, старые обои, старую клеевую краску и плохо прилегающие слои краски. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания загрунтуйте средством *baufan Tiefgrund LF*. Трещины, отверстия и неровности зашпаклюйте подходящей шпаклевкой *baufan*.

Обработка

Высыпьте содержимое упаковки в 2 л чистой холодной воды, энергично перемешивая, и продолжайте перемешивать еще некоторое время. Через 2 часа снова тщательно перемешайте. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется приготовить краску накануне и оставить её на ночь для набухания. Краску можно наносить валиком, кистью, щеткой или плоской кистью. При сильных цветовых отклонениях основания рекомендуется нанести второй слой после полного высыхания первого. Рабочие инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Время высыхания:

прибл. 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Тонирование:

С использованием универсальных тонирующих концентратов в количестве не более 0,2 % или с помощью однотонных и тонирующих красок.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкозернистая штукатурка → 2 кг на ок. 15 м²

Точное количество материала следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном и сухом месте.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Температура нанесения:

от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Поскольку краска для потолков и стен **baufan** с клеем не содержит консервантов, приготовленный раствор необходимо нанести в течение 2 дней. Для повышения стойкости к истиранию в приготовленную краску можно добавить латексный связующий «**baufan**» — при этом количество воды следует уменьшить в соответствии с количеством добавленного связующего.

Хранить в недоступном для детей месте. Защитить поверхности, не подлежащие окраске. Во время нанесения и высыхания обеспечить достаточную вентиляцию. Во время работы с краской следует воздерживаться от еды, питья и курения. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. На переработку сдавать только полностью опорожненные тары.

Данные по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

Утилизация:

Сдавать на переработку только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Код отходов EWC № 17 09 04.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.