

Водная остановка

Технический информационный листок

750ml / Артикул отсутствует.128022 / EAN 4016215128022



Эластичный, армированный волокнами герметик для надежной герметизации трещин, отверстий и протечек. Непосредственно водонепроницаемый - даже под дождем, снегом или на влажных основаниях. Надежно приклеивается практически ко всем строительным материалам и заделывает трещины до 10 мм. Может быть окрашен и легко наносится, идеально подходит для ремонта крыш, балконов, водостоков, труб и многих других внутренних и наружных поверхностей.

- Эластичный герметик
- Непромокаемая - в любую погоду
- армированный волокнами
- Заделка трещин до 10 мм
- Также прилипает к влажным поверхностям

Область применения

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Подготовка

baufan Wasser-Dicht прилипает ко всем распространенным материалам, используемым в строительстве, таким как битум, черепица, рубероид, алюминий, медь, цинк, бетон, кирпич, черепица, дерево и т.д. Основание должно быть стабильным и не содержать разделительных веществ. Удалите грязь, рыхлую кладку, мох и другую растительность механическим способом. Ненесущие основания - такие как песок, осыпающаяся штукатурка - должны быть укреплены с помощью baufan Deep Primer LF.

Обработка

baufan Wasser-Dicht готов к применению и не подлежит разбавлению. Его можно наносить кистью или шпателем. При нанесении необходимо следить за герметичностью поверхности и толщиной слоя не менее 2 мм. При нанесении на влажное основание или при плохих погодных условиях (низкие температуры, дождь и т.д.) второй слой следует наносить не позднее, чем через неделю. Повторное нанесение акриловых красок возможно через 24 часа. Очищайте инструменты после использования. Время высыхания: около 24 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); относительная влажность выше 90 %, особенно в сочетании с низкими температурами, может значительно повлиять на время высыхания и качественные характеристики.

Потребление

прибл. 1,5 кг/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки. Надевайте защитные перчатки/средства защиты глаз. ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ (или волосами): Немедленно снимите всю загрязненную одежду. Промойте кожу большим количеством воды. ПРИ ВДЫХАНИИ: Выйти на свежий воздух и находиться в

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

удобном для дыхания положении. Если требуется медицинская помощь, держите под рукой контейнер с продуктом или этикетку. Держите контейнер плотно закрытым в хорошо проветриваемом месте. Утилизируйте содержимое/контейнер в пункте сбора опасных или специальных отходов в соответствии с местными/региональными/национальными правилами. Содержит: Нафта (нефть) ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Класс: 3, Кл.-Код: F1, Verp.-Gr.: III; LQ7 Продукт не подлежит ДОПОГ, так как имеет температуру вспышки выше 23°C, перевозится в контейнерах объемом менее 450 литров и имеет транзитное время более 40 секунд (раздел 2.2.3.1.5.).

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.