Ochranný náter

Technický informačný list



750ml / Položka č. 020319 / EAN 4016215020319
2,5l / Položka č. 020326 / EAN 4016215020326
5l / Položka č. 020357 / EAN 4016215020357
10l / Položka č. 020401 / EAN 4016215020401

Vysoko krycí biely ochranný náter s integrovanou dlhodobou ochranou filmu, ktorý spoľahlivo chráni pred napadnutím hubami a plesňami v interiéri. Ideálny pre kuchyne, kúpeľne a iné vlhké miestnosti. Farba zaujme vysokou krycou schopnosťou, povrchom odolným voči drhnutiu a rovnomerným, matným povrchom. Ľahko sa nanáša na minerálne podklady, tapety a drevotriesku a zabezpečuje trvalo čisté, hygienické a dobre udržiavané povrchy stien.

- s konzerváciou fólie na dlhodobú ochranu náterovej fólie pred napadnutím plesňami
- Ideálne pre kuchyne, kúpeľne a mokré miestnosti
- Vysoká nepriehľadnosť
- Odolnosť voči oderu
- Kontrastný pomer triedy 2 s výťažnosťou 6 m²/l
- Trieda odolnosti proti oderu za mokra 2 podľa DIN EN 13300
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Biela špeciálna farba s vysokou krycou schopnosťou a ochranou proti plesniam. Na vnútorné povrchy stien a stropov, ideálna do kúpeľní a kuchýň.

Príprava

Na podklady, ako sú betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky, sadrokartónové a iné sadrové dosky, pevne priľnavé emulzné nátery, ako aj drevotrieska, sklená tkanina a iné maľovateľné tapety a obklady stien. Stropné panely z polystyrénu a podobné povrchy. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé farby. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrite základným náterom baufan Deep Primer LF. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan. Plochy už napadnuté plesňami sa musia pred nanesením prvého náteru očistiť prípravkom baufan Odstraňovač plesní.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Pre optimálnu ochranu filmu sú potrebné dve vrstvy. Ako základný náter sa môže farba riediť maximálne 10 % vody. Po preschnutí prvého náteru by sa mal posledný náter naniesť neriedený. Pri natieraní väčších plôch pracujte mokré na mokré, aby ste zabránili hromadeniu nánosov. Možno tónovať maximálne 5 % plnofarebnej a tónovacej farby alebo max. 0,2 % univerzálneho tónovacieho koncentrátu. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Poznámky k aplikácii bezvzduchovým striekaním: Uhol striekania: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak striekania: 120 - 180 barov Čas schnutia: cca 6 - 8 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrno omietky → od 150 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: Nie nižšia ako +5 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

natrieť. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabezpečte dostatočné vetranie počas aplikácie a schnutia. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. pozor! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól ani hmlu. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. Údaje dôležité z hľadiska bezpečnosti nájdete v karte bezpečnostných údajov. Aktuálne karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.