

FIX2000 olejový bariérový náter betónu a podlahy

Technický informačný list

5l / Položka č.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)

5l / Položka č.013202000 / EAN 4002175123818 (červenohnedá)



Ochranný náter odolný voči vykurovaciemu oleju s osvedčením stavebného úradu o skúške pre vnútorné zásobníky vykurovacieho oleja a žumpy z betónu a cementu. Ideálny aj ako odolný náter na betónové povrchy a potery v kotolniach a pivniciach. Je nepriehľadný biely a izoluje škvrny od vody, sadzí a nikotínu. Má hladký povrch a možno ho natrieť už za 2 hodiny. Nie je vhodný ako náter na podlahy parkovacích miest a na povrchy s trvalým pôsobením vlhkosti.

- testovaná kvalita - číslo skúšky P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- vysoko elastické
- na báze syntetickej živice
- vodou riediteľné
- k dispozícii v 2 farbách: sivej a červenohnedej

Oblasť použitia

Špeciálny náter odolný voči vykurovaciemu oleju na betón, potery, zásobníky vykurovacieho oleja a vnútorné odkvapové misky. Vysoko elastický, na báze syntetickej živice.

Príprava

Podklad musí byť suchý, stabilný a bez separačných látok (prach, debniaci olej atď.). Odstráňte starý náter a uvoľnenú omietku. Trhliny a otvory opravte exteriérovou výplňou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte. Materiál je možné natierať, valčekovať a striekať. Právny návod na spracovanie náteru odkvapkávacích misiek: 1. Na základný náter naneste olejový bariérový náter fix 2000, farba sivá, zriedený s vodou v objemovom pomere 2:1. 2. Na základný náter naneste náter fix 2000, farba sivá, zriedený s vodou v objemovom pomere 2:1. Po 12 hodinách schnutia naneste ako medzivrstvu neriedený náter fix 2000 olejový bariérový náter, farba červenohnedá. 3. Po ďalších 12 hodinách schnutia naneste posledný náter sivej farby, tiež neriedený. Aby bola štruktúra náteru dobre viditeľná, musia sa tri vrstvy nanášať na steny vo vzdialenosti približne 1 cm od seba. Na celú štruktúru náteru je potrebných 550 ml/m² v sivej farbe (150 ml/m² na zriedený základný náter a 400 ml/m² na vrchný náter) a 400 ml/m² v červenohnedej farbe, t. j. spolu 950 ml/m². Náter podlahy: Na neošetrený podklad naneste ako základný náter olejovú bariéru Fix 2000 zriedenú vodou v objemovom pomere 2 : 1. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 8 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 70 %.

Spotreba

pre olejovú bariéru ► od 300 - 400 ml/m² pre podlahový náter ► od 150 - 200 ml/m² (pre jednu vrstvu)

Úložisko

Nádobu uchováajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Aplikačná teplota: +8 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchováajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. pozor! Pri striekaní môžu vzniknúť nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

aerosól alebo hmlu. Pri postreku používajte kombinovaný filter A2/P2.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.