# Farba strechy a sokla

Technický informačný list



5l / Položka č. 095005001 / EAN 4007955950059 (Schiefer)
5l / Položka č. 095205001 / EAN 4007955952053 (Torf)
5l / Položka č. 095305001 / EAN 4007955953050 (Havanna)
5l / Položka č. 095405001 / EAN 4007955954057 (Sandstein)
5l / Položka č. 095505001 / EAN 4007955955054 (Steingrau)
5l / Položka č. 095705001 / EAN 4007955957058 (Ziegelrot)
5l / Položka č. 096005001 / EAN 4007955960058 (Terra)
5l / Položka č. 096105001 / EAN 4007955961055 (Basaltblau)
5l / Položka č. 096205001 / EAN 4007955962052 (Betongrau)
5l / Položka č. 096305001 / EAN 4007955963059 (Anthrazit)

Vysoko krycia a veľmi úsporná syntetická disperzná farba na dlhotrvajúce svetlostále nátery. Vhodná na omietky, murivo, vláknocementové strechy, strešné škridly a zdravé staré nátery. Farba zaujme rovnomerným stekaním, dobrou priľnavosťou a vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Ideálna na použitie v interiéri aj exteriéri a ideálna na trvalo dobre udržiavateľné, farebne stabilné povrchy.

- Trieda odolnosti proti oderu za mokra 2 podľa DIN EN 13300
- Odolnosť voči oderu
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Bez rozpúšťadiel a priedušný
- vodou riediteľné
- Možno miešať navzájom a s bielou fasádnou farbou
- pre interiér a exteriér

## Oblasť použitia

Vhodný na nátery strešných škridiel, vláknocementových striech (napr. Eternit), omietok, betónu, muriva a podobných minerálnych podkladov.

## Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý, stabilný a zbavený prachu a mastnoty. V prípade potreby povrch očistite. Použitie ako strešná farba: Povrch vopred ošetrite kvalitným hĺbkovo penetračným náterom. Náter na strechu a sokel aplikujte až po úplnom zaschnutí základného náteru (12 - 24 hodín v závislosti od okolitej teploty a vlhkosti). Použitie ako náter na sokel: Dôležitým predpokladom trvanlivosti náteru je, aby bol sokel chránený pred zemnou vlhkosťou. Vysoko nasiakavé a brúsiteľné podklady natrite kvalitným základným náterom.

## Spracovanie

Pred použitím farbu dobre premiešajte a naneste ju valčekom, štetcom alebo bezvzduchovou metódou. Na základný náter je možné farbu riediť približne 5 % vody. Po zaschnutí prvého náteru naneste farbu podľa potreby ešte raz alebo dvakrát neriedenú.

## Spotreba

1 liter vystačí na približne 6 m² s jednou vrstvou - v závislosti od nasiakavosti a štruktúry podkladu.

## Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

## Poznámky

Pri väčších plochách zabezpečte, aby boli dávky rovnaké. Rôzne dávky zmiešajte. Nenanášajte pri teplote podkladu a izbovej teplote nižšej ako + 5 °C. Náradie po použití ihneď očistite vodou. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. Limitná hodnota VOC pre tento výrobok v EÚ: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Obsah VOC v tomto výrobku max. 1 g/l.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Nápoveda:**
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.