

Farba pivnice

Technický informačný list

5L / Položka č.116602008 / EAN 4016215103197



Biela minerálna interiérová farba na báze silikátu podľa normy DIN 18363, určená špeciálne na použitie v suterénnych priestoroch. Farba bez konzervačných látok na báze vodného skla draslíka je šetrná k životnému prostrediu a vhodná pre príjemné vnútorné prostredie. Farba do pivníc bausfan je takmer bez zápachu a vďaka krycej schopnosti triedy 2 ponúka veľmi dobrú kryciu schopnosť.

- Vysoko priepustné
- pre minerálne substráty
- ideálne vhodné na steny v pivniciach a garážach

Oblasť použitia

Biela silikátová interiérová farba určená na použitie v suterénnych priestoroch podľa normy DIN 18363. S nízkym zápachom, bez konzervačných látok, s vysokou krycou schopnosťou, prispievajúca k dobrému vnútornému prostrediu a s vysokou krycou schopnosťou.

Príprava

Na všetky minerálne podklady, ako sú omietky, betón alebo murivo, ako aj na existujúce nosné silikátové nátery. Podklad musí byť čistý, suchý, pevný a bez prachu, mastnoty alebo voľných častíc. Silne nasiakavé, brúsiace alebo kriedové povrchy sa musia vopred natrieť základným náterom s bausfan Silikátovým fixačným prostriedkom. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou bausfan.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. V závislosti od nasiakavosti a stavu podkladu sa odporúčajú jedna až dve vrstvy. Základný náter sa môže riediť max. 10 % silikátového fixačného prostriedku bausfan. Po preschnutí prvého náteru naneste vrchný náter neriedený. V závislosti od nasiakavosti podkladu a klímy v miestnosti je čas schnutia približne 5 hodín; v nepriaznivých podmienkach (napr. nízka teplota alebo vysoká vlhkosť) môže byť čas schnutia dlhší.

Spotreba

približne 125 ml/m² na jednu vrstvu. Presné množstvo určíte skúšobným nanesením na objekt.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Dodržiavajte technický list. Teplota spracovania materiálu, cirkulujúceho vzduchu a podkladu nesmie byť nižšia ako +5 °C. Nástroje ihneď po použití očistite vodou. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou kvôli vysokej hodnote pH. Odporúčame používať rukavice a ochranné okuliare (bez skiel). V prípade kontaktu s pokožkou ju opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Na postrekovacie práce používajte kombinovaný filter A2/P2. Nedovoľte, aby sa postrek dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu. Skladujte tesne uzavreté a v chlade, ale bez mrazu. Číslo šarže pozri odtlačok.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.