

Silikátová vnútorná farba

Technický informačný list

5l / Položka č.021026 / EAN 4016215021026
10l / Položka č.021033 / EAN 4016215021033



Vnútorné farby na silikátovej báze s vysokou krycou schopnosťou určené na nové nátery a renovačné nátery na minerálnych podkladoch. Táto farba bez konzervačných látok zaujme svojím elegantným matným povrchom a vysokou difúziou vodnej pary.

- Vysoko krycia interiérová farba na silikátovej báze
- pre minerálne substráty
- Vysoko priepustné pre vodnú paru
- Kontrastný pomer triedy H₁₀-2 pri výťažnosti 6 m²/l
- Odolnosť proti oderu za mokra R trieda 3 podľa DIN EN 13300
- Stupeň lesku G4 - matný
- bez konzervačných látok
- Bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a hmlotvorných látok
- bezvzduchové striekanie

Oblasť použitia

Biela disperzná silikátová farba podľa DIN 18363 na vnútorné povrchy stien a stropov.

Príprava

Pre všetky minerálne podklady (ako betón, murivo, stierkové hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky), sadrokartónové a iné dosky pre suchú výstavbu, minerálne netkané textílie, ako aj pevne priľnavé nátery s minerálnymi, silikátovými a matnými disperznými farbami. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskovité a kriedové podklady natrite základnou farbou baufan Silikat-Fixativ. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnejte vhodnou stierkovou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte valčekom, štetcom, maliarskym štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Základný náter možno zriediť maximálne 10 % prípravku baufan Silikat-Fixativ, krycí náter nanášajte nezriedený po úplnom vyschnutí prvej vrstvy farby. Pri natieraní väčších plôch pracujte technikou „mokré na mokré“, aby sa zabránilo vzniku prechodov. Pracovné náradie ihneď po použití očistite vodou.

Doba schnutia:

cca 5 hodín za bežných podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad); pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Tónovanie:

Maximálne 3 % univerzálnych tónovacích koncentrátov (len typy LW-Oxyd).

Pokyny pre nanášanie striekaním systémom Airless:

Uhol striekania: 50°

Tryska: 0,023 – 0,027

Tlak striekania: 120 – 180 bar

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrno omietky → od 125 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte nanesením skúšobnej vrstvy na objekt.

Úložisko

Nádobu uchovávajúte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Poznámky

Teplota spracovania:

+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Uchovávajúte mimo dosahu detí. Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať. Vzhľadom na vysokú hodnotu pH sa vyhnite kontaktu s očami a pokožkou. Odporúča sa nosiť rukavice a ochranné okuliare (nie sklenené). Pri kontakte s pokožkou opláchnite veľkým množstvom vody. Pri kontakte s očami okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. Počas spracovania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Nesmie sa dostať do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajúte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. 08 01 12.

GISCODE pre náterové hmoty: BSW40

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.