

Lepená farba na strop a steny

Technický informačný list

2kg / Položka č.099797 / EAN 4016215099797



Prášková lepidelná farba na vytieranie odolné a veľmi priedušné vnútorné nátery. Na prekrytie minerálnych podkladov, sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek, náterov z disperzných farieb, tapiet, drsných tapiet a podobne.

- Priepustnosť pre vodné pary a priedušnosť
- dobré pokrytie
- tintable
- bez konzervačných látok

Oblasť použitia

Lak na vnútorné povrchy stien a stropov.

Príprava

Pre všetky minerálne podklady (ako betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky), sadrokartónové a iné dosky pre suchú výstavbu, pevne priľnavé nátery disperznými farbami, ako aj textúrované tapety a bežné tapety. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, rovnomerne savý, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety, staré lepidlovú farbu a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskujúce a kriedové podklady natrite základnou farbou baufan Tiefgrund LF. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnajte vhodnou stierkovou hmotou baufan.

Spracovanie

Obsah balenia vsypte do 2 l čistej, studenej vody a dôkladne premiešajte; potom ešte chvíľu miešajte. Po 2 hodinách zmes opäť dôkladne premiešajte. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame farbu namiešať deň vopred a nechať ju cez noc nabobtnať. Farbu je možné nanášať valčekom, štetcom, kefou alebo stierkou. V prípade výrazných farebných odchýlok podkladu sa odporúča po úplnom vyschnutí prvej vrstvy naniesť druhú vrstvu. Pracovné náradie umyte vodou ihneď po použití.

Doba schnutia:

cca 5 hodín za bežných podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, stredne savý podklad); za nepriaznivých podmienok sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Tónovanie:

Max. 0,2 % univerzálnych tónovacích koncentrátov alebo plnofarebnými a tónovacími farbami.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrno omietky → 2 kg na cca 15 m²

Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na danom objekte.

Úložisko

Nádoby musia byť dobre uzavreté a skladované na chladnom a suchom mieste.

Poznámky

Teplota spracovania:

+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Keďže farba na stropy a steny baufan s pridaným lepidlom neobsahuje konzervačné látky, namiešaný produkt je potrebné spracovať do 2 dní. Na zvýšenie odolnosti proti utieraniu je možné do namiešanej farby pridať latexové spojivo baufan – v takomto prípade je potrebné znížiť množstvo vody úmerne k množstvu pridaného spojiva.

Uchovávajúte mimo dosahu detí. Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať. Počas spracovania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Pri kontakte s očami alebo pokožkou ihneď dôkladne vypláchnite vodou. Nesmú sa dostať do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy. Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na adrese info@baufan.de.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschlé zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Kód odpadu EWC č. 17 09 04.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.