Vápenný náter

Technický informačný list

2,5l / Položka č. 100011 / EAN 4016215100011
5l / Položka č. 100028 / EAN 4016215100028
10l / Položka č. 100035 / EAN 4016215100035



Minerálna farba na báze hydratovaného bieleho vápna. Po zaschnutí vytvára povrch odolný voči utieraniu. Určená pre vlhké priestory, práčovne, garáže, pivnice, vínne pivnice, stajne a podobné priestory. Možno použiť aj vo vonkajšom prostredí na minerálnych podkladoch chránených pred prudkým dažďom. Ideálne pre pamiatkovo chránené budovy. Vyznačuje sa vysokým stupňom bielosti a veľmi dobrou priedušnosťou.

- minerálny náter na báze hydratovaného bieleho vápna
- pripravené na použitie
- Ideálne pre vlhké miestnosti, práčovne, garáže, pivnice atď.
- Vysoký stupeň belosti
- odolné voči rozmazaniu
- Vysoko priepustné pre vodnú paru
- Bez konzervačných látok, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

Oblasť použitia

Minerálny omietkový vápenný náter na báze hydrátu bieleho vápna pre vnútorné a vonkajšie povrchy. Odolný voči utieraniu, priedušný, ideálny pre vlhké priestory a na ochranu pamiatok.

Príprava

Pre všetky minerálne podklady, ako sú omietky a nátery obsahujúce vápno a cement. Podklad musí byť odolný voči zásadám, suchý, čistý, pevný a bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady je potrebné vopred ošetriť prípravkom baufan Silikat-Fixativ. V prípade pochybností vykonajte skúšobný náter. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnajte vhodnou stierkovou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte valčekom, kefou, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Ako základný náter možno farbu v prípade potreby zriediť vodou až do 15 %; ako krycí náter nanášajte nezriedenú. Pracovné náradie ihneď po použití umyte čistou vodou.

Doba schnutia:
cca 5 hodín za bežných podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad); za nepriaznivých podmienok sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Tónovanie:
V interiéri je možné tónovať maximálne 4 % univerzálnymi tónovacími koncentrátmi (typy LW Oxyd). Pre exteriérové nátery netónujte.

Pokyny pre nanášanie striekaním bezvzduchovou technikou:
Vápenný náter je potrebné vopred preosiať bez tlaku (veľkosť ôk 0,5 mm).
Filtračné sitko: 30 mesh
Uhol striekania: 40°–50°
Tryska: 0,025 – 0,027
Tlak striekania: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Spotreba
Hladké povrchy/jemná zrnitosť omietky → od 150 ml/m²
Presnú spotrebu zistite pomocou skúšobného náteru na danom objekte.

Úložisko
Nádobu skladujte dobre uzavretú, na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu.

Poznámky
Teplota spracovania:
+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad.

Pred spracovaním si prečítajte bezpečnostné údaje v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Plochy, ktoré sa nemajú natierať (sklo, drevo a podobne), zakryte a chráňte pred postriekaním. Počas nanášania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Pri nanášaní striekaním používajte kombinovaný filter A2/P2. Počas používania farby sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Nechajte produkt nepreniknúť do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

V exteriéri závisí trvanlivosť náteru vo veľkej miere od vplyvov počasia. Vápenný náter je možné obohatiť o syntetickú živicu pridaním latexového pojiva baufan. Tým sa zlepší odolnosť proti oteru a stabilita voči poveternostným vplyvom. Nemiešajte s inými farbami.

Vápennú farbu „baufan“ je možné bez problémov premaľovať rovnakým materiálom. Pred nanesením iných typov náterov by sa vápenná farba mala vždy zmyť alebo zotrieť kefou.

Likvidácia:
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 08 01 12.

GISCODE pre náterové hmoty: BSW60

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.