

Farba na ustajnenie zvierat

Technický informačný list

5l / Položka č.103241 / EAN 4016215103241

10l / Položka č.103258 / EAN 4016215103258



Minerálna farba na báze hydratovaného bieleho vápna. Transparentný náter pre všetky stajne alebo iné vnútorné priestory. Po zaschnutí vznikne povrch odolný voči utieraniu, ktorý sa vyznačuje vysokým stupňom bielych a veľmi dobrou priedušnosťou. Vďaka svojej zásaditosti má táto farba navyše antibakteriálny a protiplešňový účinok.

- Ideálne pre všetky stajne pre zvieratá a iné vnútorné priestory
- s vysokou priepustnosťou vodnej pary a priedušný
- Regulácia vlhkosti
- antibakteriálny, odolný voči roztočom, plesniam a hubám
- Bez konzervačných látok, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

Oblasť použitia

Minerálna farba na báze hydrátu bieleho vápna určená pre všetky chovné priestory a ostatné vnútorné priestory. Vyznačuje sa vysokou priepustnosťou pre vodnú paru a reguluje vlhkosť.

Príprava

Vhodný na všetky omietky obsahujúce vápno a cement, neošetrené drevo a nosné nátery v interiéri. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady je potrebné vopred ošetriť prípravkom baufan Silikat-Fixativ. V prípade pochybností vykonajte skúšobný náter. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnajte vhodnou stierkovou hmotou značky baufan.

Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte valčekom, kefou, štetcom alebo stierkou. Zvyčajne stačí jedna vrstva v nezriedenom stave. V prípade potreby je možné po úplnom vyschnutí naniesť druhú vrstvu. Pracovné náradie ihneď po použití umyte čistou vodou.

Doba schnutia:

cca 5 hodín za bežných podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, stredne savý podklad); za nepriaznivých podmienok sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Tónovanie:

Maximálne do 4 % pomocou univerzálnych tónovacích koncentrátov (typy LW Oxyd).

Pokyny pre nanášanie striekaním systémom Airless:

Farbu Stallfarbe je potrebné vopred preosiať bez tlaku (veľkosť ôk 0,5 mm).

Filtračné sitko: 30 mesh

Uhol striekania: 40°–50°

Tryska: 0,025 – 0,027

Tlak striekania: 120 – 180 bar

Spotreba

Hladké povrchy/jemná zrnitosť omietky → od 150 ml/m²

Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na danom objekte.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Úložisko

Nádobu uchovávajúte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Poznámky

Teplota spracovania:

+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Pred spracovaním si prečítajte bezpečnostné údaje v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de.

Uchovávajúte mimo dosahu detí. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať, zakryte a chráňte pred postriekaním. Počas nanášania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Nesmie sa dostať do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Farbu „baufan Stall-Farbe“ možno bez problémov premaľovať tým istým materiálom. Pred nanesením iných typov náterov by sa farba „Stall-Farbe“ mala vždy zmyť alebo zotrieť kefou.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajúte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 08 01 12.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.