

## Interiérový latex

### Technický informačný list

2,5l / Položka č.021422 / EAN 4016215021422

5l / Položka č.021453 / EAN 4016215021453

10l / Položka č.021507 / EAN 4016215021507



Biela, odolná voči oteru latexová farba pre kvalitné nátery v interiéri. Farba presviedča svojou vysokou krycou schopnosťou a elegantným matným povrchovým efektom. Vďaka tomu je obzvlášť vhodná na premaľovanie hladkých a štruktúrovaných podkladov, sklenených tkanín, štruktúrovaných a reliéfnych tapiet. Vďaka svojej vysokej odolnosti je táto farba ideálna pre silne namáhané plochy. Rovnomerný výsledok zaručuje upravené, trvácne steny a moderný, kvalitný vzhľad interiéru.

- Na odolné nátery v interiéri
- Vysoká nepriehľadnosť
- Kontrastný pomer triedy 2 s výťažnosťou 6 m<sup>2</sup>/l
- Trieda odolnosti proti oderu za mokra 2 podľa DIN EN 13300
- Stupeň lesku G3 – matný
- Bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a hmlotvorných látok
- bezvzduchové striekanie

### Oblasť použitia

Matná latexová farba na steny a stropy v interiéri.

### Príprava

Pre všetky minerálne podklady (ako betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky), vláknité tapety, sklené tkaniny a ostatné tapety a obklady stien, ktoré sa dajú premaľovať, sadrokartónové a iné dosky pre suchú výstavbu, ako aj pevne priľnavé nátery disperznými farbami. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady natrite základnou farbou baufan Tiefgrund LF. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnajte vhodnou stierkovou hmotou baufan.

### Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte valčekom, štetcom, štetcom na veľké plochy alebo vhodným striekacím zariadením. Ako základný náter možno farbu zriediť maximálne 5 % vody. Ako krycí náter nanášajte nezriedenú farbu po úplnom vyschnutí prvej vrstvy. Pri natieraní väčších plôch pracujte technikou „mokré na mokré“, aby sa zabránilo vzniku prechodov. Pracovné náradie umyte vodou ihneď po použití.

#### Doba schnutia:

cca 5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % rel. vlhkosť vzduchu, mierne savý podklad); pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

#### Tónovanie:

Maximálne 10 % univerzálnych tónovacích koncentrátov alebo plnofarebných a tónovacích farieb.

#### Pokyny pre nanášanie striekaním systémom Airless:

Uhol striekania: 50°

Tryska: 0,023 – 0,027

Tlak striekania: 120 – 180 bar

### Spotreba

Hladké povrchy/jemná zrnitosť omietky → od 150 ml/m<sup>2</sup>

Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na danom objekte.

#### Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

## Úložisko

Nádobu skladujte dobre uzavretú, na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu.

## Poznámky

Teplota spracovania:

+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Uchovávajte mimo dosahu detí. Plochy, ktoré sa nemajú natierať, zakryte. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. Počas spracovania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou ihneď dôkladne vypláchnite vodou. Nechajte produkt vniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. 08 01 12.

GISCODE pre náterové hmoty: BSW20

### Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.