

Tmel na drevo

Technický informačný list

200g / Položka č.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Položka č.101018 / EAN 4016215101018



Hotový tmel na drevo bez rozpúšťadiel na opravu poškodených drevených povrchov. Nanáša sa ľahko a čisto a po vytvrdnutí vytvára rovnomernú vrstvu bez trhlín.

- Odtieň svetlohnedý
- tinctable
- Rýchle sušenie
- bez rozpúšťadiel
- pre interiér a exteriér

Oblasť použitia

Pre drevené povrchy v interiéri aj exteriéri. Na vyplňovanie trhlín, dier, škár, štrbín a na vyrovňovanie nerovností.

Príprava

Podklad musí byť čistý, suchý, rovný, pevný a bez prachu a mastnoty. Odstráňte zhnité časti.

Spracovanie

Pred použitím premiešajte a naneste špachtľou, ktorou povrch vyhladte. Tmel vytvrdzuje bez tvorby trhlín až do hrúbky vrstvy 5 mm. Pre hrubšie vrstvy nanášajte viackrát, až po úplnom vyschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pracovné náradie umyte vodou ihneď po použití. Po úplnom zaschnutí sa drevený tmel dá ľahko mechanicky opracovať (brúsiť, vŕtať) a ošetriť moridlami a farbami. Pred morením sa odporúča povrch mierne prebrúsiť.

Doba schnutia:

cca 24 hodín za bežných podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, stredne savý podklad); za nepriaznivých podmienok sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Tónovanie:

Max. 10 % vhodných univerzálnych tónovacích koncentrátov.

Spotreba

na mm hrúbky vrstvy → cca 1,4 kg/m²

Úložisko

Nádobu skladujte dobre uzavretú, na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu.

Poznámky

Teplota spracovania:

+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Uchovávať mimo dosahu detí. Pri kontakte s očami dôkladne vypláchnite vodou. Nechajte produkt vniknúť do kanalizácie, vodných tokov ani pôdy.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 08 04 10.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.