Vonkajšia výplň

Technický informačný list

1kg / Položka č. 101346 / EAN 4016215101346
5kg / Položka č. 101322 / EAN 4016215101322



Cementová opravná hmota odolná voči poveternostným vplyvom a vlhkosti je spoľahlivým riešením pre minerálne podklady v interiéri aj exteriéri. Je ideálna na opravu prasklín, dier a výlomov a presvedčí vysokou priľnavosťou, robustnou pevnosťou a dlhotrvajúcou odolnosťou.

- Biela vyrovnávacia hmota modifikovaná syntetickou živicou
- pre fasády a vlhké miestnosti
- na vyplnenie a vyhladenie
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom a vlhkosti
- jemné vyhladzovanie
- Nízky obsah chromátov podľa nariadenia EÚ 1907/2006, príloha XVII (47)

Oblasť použitia

Na vyrovnávanie nerovných podkladov, na vyplňovanie trhlín a dier v minerálnych stenách a stropoch v interiéri a exteriéri.

Príprava

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.
Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Spracovanie

Do čistej vody v čistej nádobe na miešanie za stáleho miešania pomaly sypte vonkajšiu náplň baufan, až kým nevznikne pastovitá zmes bez hrudiek. Pomer miešania pre 1,0 kg baufan Exteriérová výplň: Náplň, stierka - cca 0,3 až 0,4 l vody. Po premiešaní nechajte cca 1 minútu vyzrieť a opäť premiešajte. Pripravený materiál zostáva spracovateľný cca 4 hodiny a následne by sa nemal riediť. Nanášajte stierkou, hladidlom a pod. v ľubovoľnej hrúbke vrstvy. Náradie ihneď po použití očistite čistou vodou. Následné natieranie a lepenie vykonávajte až po úplnom vyschnutí vyrovnaného povrchu. Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcov farieb a lepidiel na predúpravu cementových podkladov. Čas schnutia: cca 12 hodín na 1 mm hrúbky vrstvy za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne nasiakavý podklad); za nepriaznivých podmienok je čas schnutia primerane dlhší. Otvorený čas: cca 4 - 5 hodín spracovateľný

Spotreba

na mm hrúbky vrstvy → cca 1,5 kg/m²

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 48 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdýchnutiu prachu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí. Nedostať do očí, na pokožku alebo odev. Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. V prípade kontaktu s pokožkou: Umyte ju veľkým množstvom vody a mydla. Ak je potrebná lekárska pomoc, pripravte si obal alebo označenie.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu. obsahuje: Portlandský cement GISCODE ZP1 - s nízkym obsahom chromátov podľa TRGS 613

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.