

Výplň interiéru

Technický informačný list

500g / Položka č.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Položka č.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Položka č.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Položka č.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Položka č.101254 / EAN 4016215101254



Sádrová stierka vystužená celulózou určená na steny a stropy v interiéri. Vynikajúco sa hodí na vyplňovanie trhlín a dier, vyhladzovanie nerovných plôch, ukotvenie hmoždiniek, škárovanie sadrokartónových dosiek a modelovanie.

- na vyplňovanie, vyhladzovanie a modelovanie
- pružná omietková hmota na báze sadry
- s metylcelulózou pre optimálnu priľnavosť
- Jednoduché a bezpečné spracovanie
- Doba spracovania: 60 minút
- tvrdne bez praskania
- tvoria ideálny podklad pre farby, tapety a podobne.

Oblasť použitia

Hladká vnútorná stierka na báze sadry pre steny a stropy.

Príprava

Pre všetky minerálne podklady (betónová, sadrová, vápenná a cementová omietka, murivo atď.), ako aj sadrokartónové a sadrovláknité dosky. Nevhodné na sklo, kov, plast a drevo. V prípade vnútorných plôch vystavených vlhkosti a vo vonkajších priestoroch odporúčame použiť vonkajšiu stierku baufan.

Podklad musí byť suchý, pevný, bez prachu a mastnoty. Odstráňte uvoľnené časti. Veľmi hladký betón a silne savé, pieskujúce a kriedové podklady najprv ošetrte základným náterom baufan Tiefgrund LF.

Spracovanie

Do nádoby s objemom 2 časti vnútorného tmelu baufan nasypete 1 časť čistej studenej vody a miešajte, kým nevznikne pastovitý zmes bez hrudiek (pomery zmesi: 1 kg vnútorného tmelu baufan – cca 600 ml vody). Nechajte zmes asi tri minúty odstáť a potom ju ešte raz premiešajte. Pripravená stierková hmota zostáva spracovateľná približne 1 hodinu a nesmie sa dodatočne riediť.

baufan Innen-Spachtel nanášajte špachtľou alebo hladiacou stierkou a vyhladzte do roviny s povrchom. Tmel sa ľahko vyhladzuje a po úplnom vyschnutí ho v prípade potreby možno dodatočne brúsiť. Aby sa pri opravných prácach zjednotila savosť povrchu, odporúča sa po úplnom vyschnutí ošetriť vyrovnané miesta alebo aj celú plochu ešte raz základným náterom baufan Tiefgrund LF.

Spotreba

cca 1 kg prášku na m² pri hrúbke vrstvy 1 mm

Úložisko

Nádoby musia byť dobre uzavreté a skladované na chladnom a suchom mieste.

Poznámky

Uchovávať mimo dosahu detí. Neaplikujte pri teplote predmetu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Nástroje po použití očistite vodou.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Pred spracovaním si prečítajte bezpečnostné údaje v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zvyšky vytvrdeného materiálu je možné likvidovať v domovom odpade alebo ako stavebný odpad (kód odpadu EWC 17 08 02).

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.