Výplň vŕtacích otvorov a trhlín ULTRA

Technický informačný list

750g / Položka č. 101476 / EAN 4016215101476



Ideálne na rýchlu opravu, vyplnenie a lepenie vyvŕtaných dier, prasklín a malých poškodených plôch. Rýchlotvrdnúca špeciálna vyrovnávacia hmota zaujme svojou extrémne vysokou lepiacou silou a všestranným rozsahom použitia v interiéri aj exteriéri. Je pripravená na použitie približne po 30 minútach, spoľahlivo priľne k minerálnym podkladom, dlaždiciam a iným nenasiakavým povrchom a zaručuje dlhotrvajúce, čisté a profesionálne výsledky opráv.

- Univerzálna vyrovnávacia hmota na opravy, plnenie a lepenie
- na báze špeciálneho bieleho cementu
- Extrémne silná priľnavosť aj na glazovaných dlaždiciach
- Hrúbka vrstvy 0-10 cm
- Rýchle vytvrdzovanie po 30 minútach
- pre interiér a exteriér
- Nízky obsah chromátov podľa nariadenia EÚ 1907/2006, príloha XVII (47)

Oblasť použitia

Rýchlo tuhnúca cementová výplň otvorov a trhlín v interiéri a exteriéri, priľne k mnohým podkladom vrátane obkladov a dlažieb, tiež ako opravná a lepiaca hmota.

Príprava

Podklad musí byť suchý, pevný, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Vysoko nasiakavé, brúsne a kriedové podklady vopred ošetrite základným náterom baufan Deep Primer LF. Obkladačky a iné nesavé podklady dôkladne očistite a odmastite.

Spracovanie

Miešanie: 750 g prášku nasypte do približne 300 ml čistej studenej vody a intenzívne miešajte, kým nevznikne homogénna hmota. Ak sa pri aplikácii vyžaduje väčšia stabilita, množstvo vody by sa malo znížiť na 250 ml. Spracovanie: Zmiešanú vyrovnávaciu hmotu spracujte do 30 minút. Hmota sa môže použiť pomocou špachtle na vyrovnanie dier/štiepkov do hĺbky 10 cm v jednej vrstve. Ďalšie vrstvy a lepenie by sa mali aplikovať až po úplnom vyschnutí materiálu. V závislosti od hrúbky nánosu, podkladu a teploty okolia je čas schnutia približne 24 hodín. Čas schnutia: približne 5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); za nepriaznivých podmienok je čas schnutia primerane dlhší.

Spotreba

na mm hrúbky → cca 1,0 kg/m²

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri neotvorenom a správne skladovanom lieku je doba použiteľnosti najmenej 48 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Dodržujte kartu bezpečnostných údajov. Neaplikujte pod +5 °C objektu a okolitej teploty. Nástroje ihneď po použití očistite vodou. Obal uchovávajte tesne uzavretý na chladnom a suchom mieste. Prázdne obaly odovzdávajte len na recykláciu. Stvrdnuté zvyšky materiálu je možné zlikvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo staveniska. Kód odpadu č. EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Nízky

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

obsah chromátov podľa nariadenia EÚ 1907/2006, príloha XVII (47). Aktuálne karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.