

Vápenná farba 721

Technický informačný list

/ Položka č.068503208 / EAN 4016215105276



Táto vápenná farba pripravená na použitie na báze bieleho vápenného hydrátu je ideálna pre obytné a úžitkové interiérové priestory. Vyznačuje sa vysokou priepustnosťou pre vodnú paru, prispieva k vyváženému vnútornému prostrediu a zaujme prirodzeným matným vzhľadom povrchu. Receptúra odolná voči umývaniu zaisťuje trvácne nátery na minerálnych podkladoch a ponúka prirodzenú a zdravú úpravu stien.

- minerálny náter na báze hydratovaného bieleho vápna
- Vysoko priepustné pre vodnú paru
- Vysoký stupeň belosti
- Prírodné vlastnosti proti plesniam
- Bez konzervačných látok, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Biela vápenná farba do obývacích izieb, spální, kuchyne a kúpeľne: reguluje vlhkosť, je paropriepustná a ideálna pre zdravé vnútorné prostredie.

Príprava

Vhodný na minerálne podklady (ako vápenné a cementové omietky a podobne) aj na natreté povrchy. Podklad musí byť pevný, suchý, nosný, odolný voči zásadám a bez prachu a mastnoty. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady, ako aj brúsené povrchy je potrebné najskôr ošetriť silikátovým fixačným prostriedkom.

Spracovanie

Vápennú farbu profimur pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte štetcom, kefou, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Pri jednorazovom nátere nanášajte nezriedenú. Pri dvojnásobnom nátere je možné základný náter zriediť maximálne 5 % vody. Doba schnutia minimálne 8 hodín (v závislosti od podmienok okolia).

Odporúčanie pre striekanie systémom Airless:

Pred nanášaním striekacím zariadením zriedte s maximálne 10 % vody a prefiltrujte bez tlaku (rozmer sitka 0,5 mm).

Tryska: 519 – 527; tlak striekania: 120 – 170 bar

Spotreba

cca 150 ml/m² na jednu vrstvu – v závislosti od podkladu a spôsobu nanášania. Presnú spotrebu zistíte skúšobným nanesením na daný povrch.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Poznámky

Povrchy, ktoré sa nemajú natierať (napr. sklo, drevo a podobne), chráňte pred striekajúcou tekutinou a rozprašovanou hmlou. Neaplikujte pri teplote objektu a miestnosti nižšej ako +5 °C. Nástroje ihneď po použití umyte vodou.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať ako bežný domový odpad alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 01 12. Nechajte ich vniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.