Betonkontakt 710

Technický informačný list

/ Položka č. 069404208 / EAN 4016215105009



Tento adhézny základ na vodnej báze bol vyvinutý špeciálne pre hladké minerálne podklady a zabezpečuje spoľahlivé zlepšenie priľnavosti pred následnými omietkárskymi a stierkovacími prácami. Je odolný voči zásadám, neobsahuje rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá a vytvára povrch s dobrou priľnavosťou. Červenkasté zafarbenie umožňuje jednoduchú vizuálnu kontrolu nanesenia – ideálne pre betón a podobné podklady v interiéri.

- Adhézny základný náter pre hladké minerálne povrchy
- vysoká odolnosť voči zásadám
- s červenkastým odtieňom
- bez rozpúšťadiel
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Prípravok na zlepšenie priľnavosti pre betón, stropy a minerálne povrchy v interiéri: spoľahlivo zlepšuje priľnavosť na hladkých, slabo nasiakavých podkladoch!

Príprava

Podklad musí byť pevný, suchý a bez voľných častí a separačných prostriedkov (olej na debnenie, prostriedky na následnú úpravu a podobne). Je potrebné vylúčiť vlhkosť a prenikanie vlhkosti z podkladu. Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, je potrebné zakryť, pretože striekajúce kvapky sa neskôr ťažko odstraňujú.

Spracovanie

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Spotreba

cca 250 g/m² na jednu vrstvu – v závislosti od podkladu. Presné množstvo naneseného materiálu zistite pomocou skúšobnej aplikácie na danom objekte.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky

Nespracúvajte pri teplote predmetu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pri kontakte s očami ihneď vypláchnite vodou. Pri nanášaní striekaním nevdychujte rozprašovanú hmlu. Nástroje ihneď po použití umyte vodou.
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať ako bežný domový odpad alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 01 12. Nechajte, aby sa nedostali do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.