Vodovzdorné lepidlo na drevo D3

Technický informačný list

500g / Položka č. 102466 / EAN 4016215102466
1kg / Položka č. 102473 / EAN 4016215102473



Vodotesné lepidlo na drevo podľa normy DIN EN 204-D3 na vysokopevnostné a odolné lepenie v interiéri aj exteriéri. Vhodné na všetky druhy dreva, dosky na báze dreva, OSB a laminát. Lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá, transparentne schne a vytvára pružný spoj odolný voči starnutiu. Ideálne na konštrukciu nábytku, montážne práce, kolíkové a čapové spoje, ako aj na lepenie na pero a drážku s vysokou nosnosťou.

- na vodotesné lepenie podľa DIN EN 204-D3
- Ideálne pre všetky druhy dreva, OSB dosky a laminát
- bez rozpúšťadiel
- schne priehľadný
- testované spoločnosťou ift Rosenheim - znalecký posudok č. 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01) zo dňa 23.9.2011
- pre interiér a exteriér

Oblasť použitia

Lepidlo na drevo baufan D3 je vhodné na lepenie všetkých bežne dostupných druhov dreva, materiálov na báze dreva a laminátov.

Príprava

Obrobky na lepenie riadne pripravte. Lepené plochy musia byť čisté a zbavené mastnoty a prachu. Ideálna vlhkosť dreva je 8 až 12 %. Vyššia vlhkosť predlžuje čas tuhnutia.

Spracovanie

Naneste lepidlo na drevo baufan D3 na obe strany pomocou štetca alebo lepiaceho hrebeňa. Celkové nanesené množstvo by malo byť 150 - 200 g/m². Po čo najkratšom čase odleptania stlačte spájané diely ešte za vlhka. Lisovací tlak by mal byť približne 1 N/mm² a mal by sa udržiavať približne 15 minút. V prípade laminátových dosiek je možné zvýšiť lisovací tlak na 3 N/mm² a čas lisovania na 30 minút. Pri pokládke predpripravených parkiet alebo laminátových podláh naneste baufan lepidlo na drevo D3 v prameňoch na oboch stranách pera, podlahové prvky k sebe pritlačte a poklepte ich. Prebytočné lepidlo ihneď zotrite vlhkou handričkou. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu podlahovej krytiny na lepenie. Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Spotreba

v závislosti od podkladu ► od 150 do 200 g/m²

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: minimálne + 5 °C pre materiál a cirkulujúci vzduch Čas sušenia závisí od teploty spracovania. Relatívna vlhkosť vzduchu nad 90 %, najmä v spojení s nízkymi teplotami, môže výrazne ovplyvniť čas sušenia a kvalitatívne vlastnosti. GISBAU - GISCODE pre inštalačné materiály: D1 Kód odpadu č. 080410. Na recykláciu by sa mali posielať len prázdne obaly. Vysušené zvyšky materiálu možno likvidovať podľa kódu odpadu č. 080410 (odpadové lepidlá a tmely s výnimkou tých, ktoré patria pod 080409) alebo 170904 (zmiešaný stavebný a demolačný odpad s výnimkou tých, ktoré patria pod 170901, 170902 a 170903) alebo ako domový odpad.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.