Lepidlo na podlahové krytiny

Technický informačný list



1kg / Položka č. 102855 / EAN 4016215102855
3kg / Položka č. 102862 / EAN 4016215102862
6kg / Položka č. 102879 / EAN 4016215102879
10kg / Položka č. 102909 / EAN 4016215102909

Disperzné lepidlo pripravené na použitie na trvalé lepenie PVC a CV podlahových krytín, kobercov s vlneným, textilným, jutovým a penovým podkladom, ako aj plsti v interiéri. Vhodné do miestností s podlahovým vykurovaním a na použitie s kolieskami stoličiek podľa DIN EN 12529.

- pre koberce s vlneným, textilným, jutovým a penovým podkladom, plsťou, ako aj PVC a CV podlahovými krytinami
- Trvalo silné spojenie
- Jednoduché spracovanie
- Veľmi nízke emisie podľa ES 1 plus
- neobsahuje rozpúšťadlá ani zmäkčovače
- Vhodné pre zaťaženie kolieskami stoličiek v súlade s normou DIN EN 12529
- Vhodné pre podlahové vykurovanie
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Disperzné lepidlo na podlahové krytiny z PVC a CV, kobercové krytiny a ihlovú plsť. Určené do interiéru, vhodné pre podlahové kúrenie a odolné voči zaťaženiu kolieskami stoličiek.

Príprava

Vhodný na cementové podlahy, betón, dlaždice, cementové vyrovnávacie a stierkové hmoty, PVC podlahové krytiny, drevotrieskové dosky V100 a podobné podklady odolné voči vlhkosti. Podklad musí byť čistý, trvalo suchý, rovný, nosný a bez separačných látok (napr. prachu, mastnoty a vosku). V prípade drsných alebo nerovných podkladov odporúčame vyrovnanie pomocou vyrovnávacej hmoty na podlahy. Silne savé, pieskovité a porézne podklady je potrebné vopred ošetriť základným náterom baufan Tiefgrund LF. Podlahová krytina určená na lepenie musí byť aklimatizovaná, rovno položená a uvoľnená.

Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte a naneste na podklad zubovou stierkou. Zubovanie A2 (1,5 – 1,8 mm) pre PVC a koberce s penovou podložkou. Zubovanie B2 (2,1 – 2,9 mm) pre koberce s netkanou, textilnou a jutovou podložkou.

► Lepenie za mokra: V prípade savých podkladov alebo paropriepustných podlahových krytín položte podlahovú krytinu po 15 – 30 minútach odvetrania a rovnomerne ju pritlačte.

► Lepenie na sucho: Pri lepení nepropustných podlahových krytín (napr. PVC) na neabsorbujúce alebo len slabo absorbujúce podklady je nevyhnutné dbať na dodržanie dostatočnej doby odvetrania. Lepidlo naneste na podklad zubovou stierkou a nechajte zaschnúť. V závislosti od izbovej teploty, vlhkosti vzduchu a nasiakavosti podkladu môže doba odvetrania trvať aj niekoľko hodín. Podlahovú krytinu je možné položiť, keď lepidlo už vytvorilo povrchovú vrstvu a pri skúške prstom už nie je lepkavé, ale stále je pružné na dotyk.

Zvyšky lepidla ihneď odstráňte čistou vodou. Pracovné náradie ihneď po použití očistite čistou vodou.

Doba schnutia závisí od teploty spracovania. Relatívna vlhkosť vzduchu nad 90 %, najmä v kombinácii s nízkymi teplotami, môže výrazne ovplyvniť dobu schnutia a kvalitatívne vlastnosti.

Je nevyhnutné dodržiavať pokyny výrobcov podlahových krytín týkajúce sa pokládky. PVC podlahové krytiny je možné zvárať po cca 24 hodinách.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Spotreba
pri ozubení A2 → cca 200 – 300 g/m²
pri ozubení B2 → cca 350 – 450 g/m²

Úložisko
Nádobu skladujte dobre uzavretú, na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu.

Poznámky
Teplota spracovania:
+10 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania lepidla sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou. Pri kontakte s očami alebo pokožkou ihneď dôkladne vypláchnite vodou. Nechajte, aby sa nedostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de.

Likvidácia:
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať ako bežný domový odpad alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 08 04 10.

GISCODE: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.