

Blokátor škvŕn Aqua-Deck White

Technický informačný list

750ml / Položka č.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Položka č.020180 / EAN 4016215020180

10l / Položka č.020203 / EAN 4016215020203



Biela renovačná a izolačná farba na vodnej báze s vynikajúcou krycou schopnosťou na použitie v interiéri. Zabraňuje prenikaniu nikotínu, vodných stôp, sadzí a mastných škvŕn, farbív zo sadrokartónu a drevených dosiek a podobných nečistôt na podklad. Je ideálny ako matný vrchný náter, ale možno ho bežným spôsobom prepracovať aj na tapety, emulzné farby a omietky.

- Renovačná farba bez rozpúšťadiel s vysokou krycou schopnosťou
- Zabraňuje prenikaniu nikotínu, sadzí, mastnoty a vodných škvŕn
- látky, ktoré spôsobujú zafarbenie, pochádzajúce zo sadrokartónových, OSB a drevených stavebných dosiek
- 2 v 1 - izolačná farba a vrchný náter
- Kontrastný pomer H10 - trieda 1 pri výťažnosti 6 m²/l
- Odolnosť proti oderu za mokra R trieda 2 podľa DIN EN 13300
- Stupeň lesku G4 - matný
- bezvzduchové striekanie
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Biela izolačná farba bez rozpúšťadiel pre interiér: zakrýva škvŕny od nikotínu, sadzí, mastnoty a vody - ideálna na rýchle renovačné práce v obytných priestoroch a hoteloch.

Príprava

Pre všetky minerálne podklady (ako sú sadrové, vápenné a cementové omietky, betón a murivo), ako aj disperzné farby, omietky na báze syntetických živíc, sadrokartónové dosky, dosky OSB a drevené stavebné dosky. Ideálny aj na podklady, ktoré nie sú odolné voči rozpúšťadlám, ako je polystyrén a tvrdá pena. Podklad musí byť suchý, pevný a bez separačných prostriedkov (napr. prachu). Z podkladu odstráňte voľný materiál a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady natrite základnou farbou baufan Tiefgrund LF. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnejte vhodnou tmelovou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte nezriedený produkt valčekom, štetcom, kefou alebo vhodným striekacím zariadením tak, aby vznikol súvislý povrch bez medzier. V prípade potreby naneste druhú vrstvu po úplnom vyschnutí prvej vrstvy. Pri natieraní väčších plôch pracujte technikou „mokré na mokré“, aby sa zabránilo vzniku prechodov. Pracovné náradie ihneď po použití očistite vodou.

Doba schnutia:

cca 6 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, stredne savý podklad); pri nepriaznivých podmienkach (napr. nízka teplota alebo vysoká vlhkosť vzduchu) sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Tónovanie:

Tónovanie je možné pomocou univerzálnych tónovacích koncentrátov (len typy LW-Oxyd) do max. 0,2 % bez ovplyvnenia izolačného účinku.

Pokyny pre nanášanie striekaním systémom Airless

Uhol striekania: 50°

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Tryska: 0,023 – 0,027
Tlak striekania: 120 – 180 bar

Spotreba

Hladké povrchy/jemná zrnitosť omietky → od 150 ml/m²
Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na danom objekte.

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Poznámky

Teplota spracovania:
+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité vzduch a podklad

Aby nedošlo k zníženiu izolačných vlastností, nesmie sa baufan Aqua-Deck riediť ani miešať s inými materiálmi (napr. s disperznými alebo plnidlovými farbami).

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať. Pri nanášaní striekaním používajte kombinovaný filter A2/P2. Počas spracovania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby sa vyhýbajte jedlu, pití a fajčeniu. Vyhýbajte sa kontaktu s očami a pokožkou. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou ihneď dôkladne opláchnite vodou. Nechajte produkt vniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat. A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. 08 01 12.

GISCODE pre náterové hmoty: BSW20

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.