

Draselné sklo na vodu

Technický informačný list

1l / Položka č.0211118 / EAN 4016215021118



Kali-vodné sklo spevňuje minerálne podklady prostredníctvom silikátizácie. Tento minerálny základ znižuje a zjednocuje savosť podkladu. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

- minerálny základný náter
- základný náter a konsolidácia brúsnych omietok
- Predúprava podkladu pre silikátové farby
- posilňuje bez tvorby filmu
- Vysoko priepustné pre vodnú paru
- Bez konzervačných látok, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- pre interiérové a exteriérové

Oblasť použitia

Roztok kremičitanu draselného na spevnenie minerálnych podkladov a reguláciu savosti. Ideálny na predbežnú úpravu podkladu pred nanosením kremičitých farieb.

Príprava

Na všetky minerálne podklady, ako je betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové a vápenné omietky. Odstráňte staré, zle priľnavé nátery a uvoľnené omietky.

Spracovanie

Potášové vodné sklo nanášajte štetcom alebo vhodným striekacím zariadením (pri nanášaní striekaním nevdychujte rozprašovanú hmlu). V závislosti od savosti podkladu je možné potášové vodné sklo zriediť vodou v pomere až 1:3 (zriedený roztok ihneď spracujte). Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Doba schnutia:

cca 6 hodín za bežných podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne nasiakavý podklad); pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Spotreba

V závislosti od podkladu → od 100 - 200 ml/m² Presné množstvo určíte nanosením skúšobnej vrstvy na objekt.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Poznámky

Teplota spracovania:

Minimálne + 5 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad.

Pred spracovaním si prečítajte bezpečnostné údaje v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de.

Uchovávajúte mimo dosahu detí. Povrchy, ktoré sa nemajú ošetrovať, zakryte fóliou. Vyhnite sa rozstreku na sklo, hliník, keramiky, mramor a podobné materiály. Náhodné rozstreky ihneď odstráňte vodou. Počas nanášania a schnutia zabezpečte

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

dostatočné vetranie. Počas používania sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Nechajte produkt vniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

baufan Kali-Wasserglas nie je možné použiť ako finálny náter na viditeľných plochách.

Kód produktu: M-SK02

Hraničná hodnota VOC EÚ pre tento výrobok (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 0,1 g/l.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.