Strokovni steklarski kit

Tehnični informativni list

750g / Št. 059803000 / EAN 4016818390680



Visokokakovostni okenski kit za tesnjenje enojnih stekel v lesenih in kovinskih okvirjih. Praktična okrogla pločevina zagotavlja stabilno in čisto shranjevanje

- Visokokakovostni okenski kit za zasteklitev v skladu z DIN 18545
- Barva bež

Področje uporabe

Visokokakovostni okenski kit za tesnjenje enojne zasteklitve.

Priprava

Površine za lepljenje morajo biti suhe, stabilne in brez ločevalnih sredstev (prah, maščobe itd.). Odstranite slabo oprijemljive plasti barve. Lesene letve predhodno obdelajte z ustreznim temeljnim premazom. Prepričajte se, da temeljni premazi ne vsebujejo ločevalnih sredstev.

Obdelava

Stekleni kit PROFI dobro vtisnite v vdolbino in površino zgladite z nožem za kitanje. Med sušenjem je treba preprečiti, da bi kondenzacija prodrla v posteljico kitov. Ker kit za strjevanje potrebuje kisik, dvojnih oken ne smete montirati takoj po zasteklitvi. Po približno 4 do 6 tednih strjeni kit premažite z vremensko odporno barvo. Hladne ali vlažne vremenske razmere lahko bistveno vplivajo na čas sušenja.

Shranjevanje

Shranjujte v hladnem prostoru in zaščiteni pred neposredno sončno svetlobo. Rok uporabnosti v zaprti posodi 12 mesecev.

Opombe

Upoštevati je treba določbe podatkovnega lista BFS št. 23, DIN 18361 in DIN 18545. Ne uporabljati pri temperaturah pod +5 °C. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odstranite med gospodinjske odpadke ali kot odpadke z gradbišča. Nevtrjene ostanke odstranite v skladu z oznako odpadka št. EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.