

Lepilo za tapete Power

Tehnični informativni list

200g / Št.102558 / EAN 4016215102558



Visokokakovostna metilcelulozna pasta vrhunske kakovosti z izjemno visoko močjo v mokrem za profesionalno tapetništvo. Idealna za barvne tapete in vsestransko uporabna za tapete iz lesne sekance, teksturirane in netkane tapete, netkane tapete iz lesne sekance, vinilne in reliefne tapete ter tapete v zvitkih. Enostavno se meša in enakomerno nanaša, zagotavlja zanesljiv oprijem in čiste, dolgotrajne rezultate.

- za teksturirane, reliefne, netkane in vinilne tapete, tapete iz lesnih sekancev in netkane tapete iz lesnih sekancev
- iz visokokakovostne metilne celuloze s sintetično smolo
- Visoka odpornost na vlago pri barvanju
- Močan začetni oprijem in moč lepila
- Zelo dobra nastavljivost panelov ozadja
- Pripravljen za uporabo v 15 minutah
- Obdelovalni
- se suši prozorno.
- brez konzervansov

Področje uporabe

Tapetna pasta za papirnate, vinilne, netkane in lesene tapete. Zelo visoka trdnost v mokrem, idealna za teksturirane tapete in tapete iz lesnih oblog, ki jih je mogoče barvati.

Priprava

Podlaga mora biti suha, stabilna ter brez prahu in maščob. Odstranite stare, slabo oprijemljive tapete in jih premažite z baufanovim odstranjevalcem tapet. Razpoke in luknje popravite z baufan notranjim polnilom ali superlepilnim polnilom decomur. Zelo vpojne podlage, ki se brusijo in kredirajo, predhodno obdelajte z baufan globinsko penetracijskim temeljnim premazom LF ali premazom (razmerje 1 : 40). Za kasnejšo lažjo menjavo tapet je priporočljivo podlago premazati s temeljnim premazom baufan Wallpaper Changing Primer, zlasti za pralne tapete.

Obdelava

Razmerje mešanja: Predhodno lepljenje: Zmešajte 1:40 = 8,0 litrov vode = 60-80 m² Grobe tapete: Zmešajte 1:20 = 4,0 litrov vode = 20-25 m² Teksturirane, netkane, vinilne, reliefne in težke tapete: Zmešajte 1:20 = 4,0 litrov vode = 22-25 m² Pasto med močnim mešanjem vlijte v čisto hladno vodo in po 2 do 3 minutah ponovno premešajte. Po približno 15 minutah ponovno močno premešajte. Pasto nanosite na tapete s čopičem ali tapetniškim strojem, trakove tapet položite skupaj in jih nanosite po zadostnem času namakanja. Morebitne ostanke paste takoj odstranite z vlažno krpo. Dokler se pasta popolnoma ne posuši, lepljene tapete ne premažite. Pri uporabi upoštevajte navodila proizvajalca tapet. Za povečanje lepilne trdnosti težkih posebnih tapet in steklenih vlaken lahko na en zavojček lepila baufan Wallcovering Adhesive 750 g dodate pločevinko lepila baufan Kraft-Kleister 200 g. Lepilo baufan Kraft-Kleister je odporno na apno in cement. Po uporabi orodje očistite z vodo.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago Hraniti izven dosega otrok. Med

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtok, vodotok ali tla. Prazne posode oddajte le za recikliranje.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.