Lepilo za stiropor

Tehnični informativni list

1kg / Št. 102503 / EAN 4016215102503
4kg / Št. 102527 / EAN 4016215102527
7kg / Št. 102541 / EAN 4016215102541
14kg / Št. 102596 / EAN 4016215102596



Pripravljeno disperzijsko lepilo za takojšnjo uporabo, ki se lahko nanaša z lopatico in ima visoko začetno oprijemljivost. Primerno za lepljenje stropnih, dekorativnih in izolacijskih plošč, okrasnih profilov ter podlag za tapete iz Styropor® in trde pene v notranjih prostorih.

- za dekorativne, stropne in izolacijske plošče, okrasne profile ter podlage za tapete iz polistirena in trde pene
- visoka začetna oprijemljivost
- zanesljiva oprijemljivost
- primeren za vlažne prostore
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Disperzijsko lepilo z visokim začetnim oprijemom za stropne plošče, dekorativne profile, podložne tapete ter notranje dekorativne in izolacijske plošče iz polistirena.

Priprava

Za podlage, kot so beton, porobeton, zidaki, mavčne in cementne stenske plošče, izravnalne mase, cementni in mavčni ometi ter stare emulzijske barve. Nevpojne podlage niso primerne. Podlaga mora biti čista, suha, ravna, nosilna in vpojna ter brez ločevalnih sredstev. Za povečanje trdnosti uporabite baufan globinsko penetracijski temeljni premaz LF. Podlage, ki jih ni mogoče utrditi ali se ne oprijemajo dovolj dobro, je treba v celoti odstraniti. Če ste v dvomih, opravite poskusni nanos.

Obdelava

Pred uporabo cev dobro premešajte/ temeljito pregnetite. Točkovno lepljenje/lepljenje robov: material nanesite na hrbtno stran plošče v točkah in po potrebi v trakovih ob robu. Lepljenje po celotni površini: lepilo nanesite z zobato lopatico - najbolje B1 ali B2 - na celotno površino hrbtne strani plošče ali ravne podlage. Postavite ploščo iz toge pene na podlago z lepilom in jo pritisnite. Za lepljenje na strop je priporočljivo nanesti lepilo na hrbtno stran plošče. Za pločevinaste materiale uporabite valjček, ki ga enakomerno pritisnite po celotni površini. Ko se lepilo popolnoma posuši, lahko zlepljene površine pobarvate, tapetujete ali izravnate. Ostanke lepila takoj odstranite s čisto vodo. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 24 ur na mm debeline plasti v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja daljši.

Poraba

Odvisno od podlage in debeline nanosa → 500 - 900 g/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave:
od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Hranite izven dosega otrok. Med obdelavo in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Med uporabo se izogibajte jesti,

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

piti in kaditi. Nosite zaščitna očala. Ob stiku z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Ne izpuščajte v kanalizacijo, vodne vire ali tla. V recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.