

Pripravljeno zmesno polnilo

Tehnični informativni list

400g / Št.101216 / EAN 4016215101216



Disperzijsko polnilo, pripravljeno za uporabo, za hitro in čisto izravnavo neravnih podlag ter zanesljivo zapolnjevanje razpok, lukenj in nepravilnosti. Enostavno se nanaša, ima zelo dober oprijem, po sušenju ga je mogoče gladko pobrusiti. Idealno za notranjo in zunanjo prenovo in popravila ter idealno pripravo za kasnejše barve in premaze.

- Za notranje in zunanje stenske in stropne površine
- Z vlakni ojačana za visoko trdnost
- se strdi brez razpok.
- Univerzalna uporaba na mineralnih podlagah in lakiranih površinah

Področje uporabe

Izravnalna masa, pripravljena za uporabo, za zapolnjevanje majhnih razpok in lukenj ter za izravnavo neravnin.

Priprava

Za vse mineralne podlage (npr. omet, beton in zid) ter za barvane površine. Podlaga mora biti suha, stabilna ter brez prahu in maščob. Po potrebi temeljite zelo vpojne, brušene in kredirane podlage.

Obdelava

Pred uporabo cev dobro pregnetite. Vtisnite izravnalno maso v poškodovano mesto in jo zgladite z lopatico. Za nanos po celotni površini, največja debelina plasti 5 mm. Po potrebi lahko naneseite drugi sloj, ko se prvi sloj popolnoma posuši.

Shranjevanje

Tube tesno zaprite, zaščitite pred otroki in jo shranite v hladnem prostoru, ki ne sme biti zamrznjen. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C za material, krožeči zrak in podlago. Ne obdelujte pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odvržete med gospodinjske odpadke ali kot gradbene odpadke. Nevtrjene ostanke odstranite v skladu z oznako odpadka št. EWC 08 04 10.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.