

Betonkontakt 710

Tehnični informativni list

/ Št.069404208 / EAN 4016215105009



Ta adhezivni premaz na vodni osnovi je bil posebej razvit za gladke, mineralne podlage in zagotavlja zanesljivo izboljšanje oprijema pred nadaljnjimi ometnimi in kitnimi deli. Je odporen na alkalije, ne vsebuje topil in mehčalcev ter ustvari površino z dobrim oprijemom. Rdečkasta barva omogoča enostaven vizualni pregled nanosa – idealno za beton in podobne podlage v notranjih prostorih.

- Pripravljalni premaz za gladke mineralne površine
- visoka odpornost proti alkalijam
- rdečkaste barve
- brez topil
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Pripravek za povečanje oprijema na betonu, stropih in mineralnih površinah v notranjih prostorih: zanesljivo izboljša oprijem na gladkih, slabo vpijajočih podlagah!

Priprava

Podlaga mora biti nosilna, suha ter brez ohlapnih delcev in ločilnih sredstev (olje za opaž, sredstva za naknadno obdelavo in podobno). Izključiti je treba vlažnost in vlago, ki pronica iz podlage. Površine, ki jih ne nameravate obdelati, je treba prekriti, saj je brizge kasneje težko odstraniti.

Obdelava

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Poraba

približno 250 g/m² na sloj – odvisno od podlage. Natančno količino nanosa je treba ugotoviti s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora pod +5 °C. Ob stiku z očmi takoj izperite z vodo. Pri nanašanju s pršenjem ne vdihujte pršne megle. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

V recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odlagajo med gospodinske odpadke ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odlagajte v skladu s šifro odpadkov EWC 08 01 12. Ne smejo priti v kanalizacijo, vodne vire ali v tla.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.