Osnovni premaz, bel 705

Tehnični informativni list

/ Št. 015604208 / EAN 4016215105160



Ta bela, pokrivna posebna temeljna barva zagotavlja optimalno oprijemljivost in enakomerno vpijanje na številnih podlagah. Površine idealno pripravi za nadaljnje nanosanje disperzijskih, silikatnih ali silikonskih barv ter podaljša njihov čas odprtja. Pripravljena za uporabo, brez topil in mehčalcev – za čisti in enakomeren nanos v notranjih prostorih.

- Bela neprozorna posebna temeljna barva
- zagotavlja dobro oprijemljivost na gladkih ter nevpojnih ali šibko vpojnih podlagah
- optimizira čas odprtja naslednjih slojev za nanos brez vidnih prehodov
- brez strukturiranja
- brez topil
- za notranjost in zunanjost

Področje uporabe

Bela temeljna barva za bivalne prostore, klet in fasado: utrjuje površine, uravnava vpojnost in ustvarja idealno podlago za barvanje.

Priprava

Primerno za vse mineralne podlage (kot so beton, mavčni, apneni in cementni ometi), mavčnih ploščah, mavčno-vlaknenih, cementno-vlaknenih in podobnih ploščah za suho gradnjo ter na disperzijskih, silikonskih in silikatnih barvah, sintetičnih ometih, neželeznih kovinah in številnih plastičnih materialih (pri neželeznih kovinah in plastičnih materialih je treba opraviti poskusni nanos). Podlaga mora biti suha, nosilna in brez
ločilnih sredstev (prah, mast ipd.). Odstranite z podlage ohlapno gradivo, stare tapete in slabo oprijete barve. Močno vpijajoče, peskaste in kredaste podlage grundirajte s profimur Tiefengrund LF. Razpoke, luknje in neravnine v notranjih prostorih popravite z ustrezno profimur maso za kitanje.

Obdelava

profimur Grund-Primer belo pred uporabo premešajte in nanesite s čopičem, krtačo, valjčkom ali primernim razpršilnikom. Prebarvanje je mogoče po približno 6 urah (odvisno od vpojnosti podlage, temperature in vlažnosti zraka – v neugodnih okoljskih pogojih se čas sušenja ustrezno podaljša).

Barvno prilagajanje:
Beli temeljni premaz se lahko obarva z največ 5 % koncentratov za barvno prilagajanje. Dodajanje polnih barv in barv za barvno prilagajanje je mogoče, vendar lahko povzroči spremembo lastnosti izdelka.

Poraba

približno 100–130 ml/m² na sloj – odvisno od podlage in načina nanašanja. Natančno količino za nanos je treba določiti s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora pod +5 °C. Ob stiku z očmi takoj izperite z vodo. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne kapljice, ki se lahko vdihajo v pljuča. Ne vdihavajte aerosola ali megle. Orodje takoj po

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

uporabi očistite z vodo.
Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodo ali zemljo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.