

Lepljena barva za strop in stene

Tehnični informativni list

2 kg / Št.099797 / EAN 4016215099797



Barva v prahu za notranje premaze, ki so odporni proti brisanju in zelo dihalni. Za prebarvanje mineralnih podlag, mavčnih kartonskih plošč in mavčnih vlaknenih plošč, premazov iz disperzijske barve, tapet, grobozrnate tapete in podobnega.

- Prepustnost za vodno paro in dihanje
- dobra pokritost
- obarvanost
- brez konzervansov

Področje uporabe

Distemper za notranje stenske in stropne površine.

Priprava

Za vse mineralne podlage (kot so beton, zidovje, kitne mase, cementni, mavčni in apneni ometi), mavčne plošče in druge plošče za suho gradnjo, trdno prilepljene sloje disperzijske barve ter grobo vlaknato tapeto in običajne tapete. Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, enakomerno vpijajoča ter brez prahu in maščobe. Z podlage odstranite ohlapno gradivo, stare tapete, stare lepilne barve in slabo prilepljene barvne sloje. Močno vpojne, peskaste in kredaste podlage grundirajte z baufan Tiefgrund LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufan kitno maso.

Obdelava

Vsebino embalaže med močnim mešanjem vsujte v 2 l čiste, hladne vode in še nekaj časa nadaljujte z mešanjem. Po 2 urah ponovno dobro premešajte. Za optimalne rezultate priporočamo, da barvo pripravite dan prej in jo pustite, da se čez noč nabrekne. Barvo lahko nanesete z valjčkom, čopičem, krtačo ali ploskim čopičem. Pri večjih barvnih odstopanjih podlage priporočamo, da po popolnem sušenju prvega sloja nanesete še drugega. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi.

Čas sušenja:

približno 5 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % rel. vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih je čas sušenja ustrezno daljši.

Barvno prilagajanje:

Z največ 0,2 % univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje ali s polnimi barvami in barvami za barvno prilagajanje.

Poraba

Gladke površine/fina struktura ometa → 2 kg za približno 15 m²

Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti ter shraniti na hladnem in suhem mestu.

Opombe

Temperatura nanašanja:

od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Ker barva za strop in stene »baufan Geleimte« ne vsebuje konzervansov, je treba pripravljeno barvo porabiti v roku 2 dni. Za

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

povečanje odpornosti proti brisanju lahko pripravljene barve dodate vezivo »baufan Latex« – pri tem je treba količino vode ustrezno zmanjšati glede na količino dodanega veziva.

Hranite izven dosega otrok. Pokrijte površine, ki jih ne boste barvali. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Med uporabo barve se izogibajte jesti, piti in kajenju. Ob stiku z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Preprečite, da bi se izdelek izlil v kanalizacijo, vodotoke ali tla. V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de ali na naslovu info@baufan.de.

Odlaganje:

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odlagajo med gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Koda odpadka EWC št. 17 09 04.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.