Notranji lateks

Tehnični informativni list



2,5l / Št. 021422 / EAN 4016215021422
5l / Št. 021453 / EAN 4016215021453
10l / Št. 021507 / EAN 4016215021507

Bela, odporna na drgnjenje lateksna barva za visokokakovostno barvanje v notranjih prostorih. Barva prepriča z visoko pokrivnostjo in elegantno mat površino. Zato je še posebej primerna za prebarvanje gladkih in strukturiranih podlag, steklenih mrež, strukturiranih in reliefnih tapet. Zaradi visoke odpornosti je barva idealna za površine, ki so izpostavljene intenzivni obremenitvi. Enakomeren rezultat zagotavlja urejene, trajne stene ter sodoben in visokokakovosten videz prostora.

- Za trpežne notranje premaze
- Visoka pokrivnost
- Razred kontrastnega razmerja 2 z izkoristkom 6 m²/l
- Razred odpornosti na mokro abrazijo 2 v skladu z DIN EN 13300
- Stopnja sijaja G3 mat
- Brez topil, mehčal in snovi, ki povzročajo meglenje
- za razprševanje brez zraka

Področje uporabe

Mat lateksna barva za stene in strope v notranjih prostorih.

Priprava

Za vse mineralne podlage (kot so beton, zidovje, izravnalne mase, cementni, mavčni in apneni ometi), vlaknate tapete, steklena tkanina in druge tapete ter stenski oblogi, ki jih je mogoče prebarvati, mavčne plošče in druge plošče za suho gradnjo ter trdno prilepljeni premazi iz disperzijske barve. Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez prahu in maščobe. Z podlage odstranite ohlapno gradivo, stare tapete in slabo prilepljene barvne premaze. Močno vpojne, peščene in kredaste podlage grundirajte z baufan Tiefgrund LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustreznim baufan kitom.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, krtačo, čopičem, širokim čopičem ali primernim razpršilnikom. Za temeljni premaz lahko barvo razredčite z največ 5 % vode. Kot končni premaz jo nanesite nerazredčeno, ko se prvi sloj barve popolnoma posuši. Pri premazovanju večjih površin delajte po načelu »mokro na mokro«, da se izognete nastanku prehodov. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi.

Čas sušenja:
približno 5 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % rel. vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se čas sušenja ustrezno podaljša.

Barvno prilagajanje:
Z največ 10 % univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje ali s polnimi barvami in barvami za barvno prilagajanje.

Navodila za nanos z airless brizgalnikom:
Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,023 – 0,027
Tlak brizganja: 120 – 180 bar

Poraba

Gladke površine/fino zrnati omet → od 150 ml/m²
Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Shranjevanje
Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali.

Opombe
Temperatura nanašanja:
od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Hranite izven dosega otrok. Pokrijte površine, ki jih ne nameravate premazati. Pri brizganju uporabite kombinirani filter A2/P2. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Med uporabo barve se izogibajte jesti, piti in kajenju. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. V primeru stika z očmi ali kožo takoj temeljito izperite z vodo. Preprečite, da bi se izdelek izlil v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 1 g/l.

Odstranjevanje:
Za recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Zasušene ostanke materiala lahko odlagate med gospodinjski odpadki ali kot gradbiščne odpadke. Tekoče ostanke odlagajte v skladu s šifro odpadkov št. 08 01 12.

GISCODE za premaze: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.