Premazovanje z apnom

Tehnični informativni list

2,5l / Št. 100011 / EAN 4016215100011
5l / Št. 100028 / EAN 4016215100028
10l / Št. 100035 / EAN 4016215100035



Mineralna barva na osnovi belega apnenega hidrata. Po sušenju tvori površino, odporno proti brisanju. Primerna za vlažne prostore, pralnice, garaže, kletne prostore, vinske kleti, hleve in podobne površine. Uporabno tudi na zunanjih površinah, če so podlage zaščitene pred dežjem. Idealno za spomeniško zaščitene stavbe. Odlikuje ga visoka stopnja beline in zelo dobra dihalna sposobnost.

- mineralno barvno sredstvo na osnovi hidrata belega apna
- pripravljen za uporabo
- Idealno za vlažne prostore, pralnice, garaže, kleti itd.
- Visoka stopnja beline
- odporno na razmazovanje
- Visoka prepustnost za vodno paro
- Brez konzervansov, topil in mehčal

Področje uporabe

Mineralni apneni premaz na osnovi hidrata belega apna za notranje in zunanje površine. Odporen proti brisanju, diha, idealen za vlažne prostore in za restavriranje spomenikov.

Priprava

Za vse mineralne podlage, kot so apneni in cementni ometi ter barve. Podlaga mora biti odporna proti alkalijam, suha, čista, nosilna ter brez prahu in maščobe. Z podlage odstranite ohlapno gradivo, stare tapete in slabo oprijemajoče barve. Močno vpojne, peskaste in kredaste podlage predhodno obdelajte z baufan Silikat-Fixativom. V primeru dvoma opravite poskusni nanos. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufanovo kitno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, krtačo, čopičem, širokim čopičem ali primernim razpršilnikom. Za podlago lahko barvo po potrebi razredčite z vodo do 15 %; za končni premaz jo nanesite nerazredčeno. Orodje takoj po uporabi očistite s čisto vodo.

Čas sušenja:
približno 5 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se čas sušenja ustrezno podaljša.

Barvno prilagajanje:
V notranjih prostorih se lahko barva prilagodi z največ 4 % univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje (tipi LW Oxyd). Za zunanje premaze barve ne prilagajajte.

Navodila za nanos z brez-zračnim brizgalnikom:
Pred nanosom je treba apneno barvo presejati brez tlaka (velikost mrežnih očes 0,5 mm).
Strojni filter: 30 mesh
Kot brizganja: 40°–50°
Šoba: 0,025 – 0,027
Tlak brizganja: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Poraba
Gladke površine/fino zrnato ometno zrno → od 150 ml/m²
Natančno porabo ugotovite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje
Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali.

Opombe
Temperatura nanašanja:
od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago.

Pred nanašanjem upoštevajte varnostne podatke v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko pridobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Hranite izven dosega otrok. Površine, ki jih ne boste barvali (steklo, les ipd.), prekrijte in zaščitite pred brizganjem. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Pri brizganju uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Med uporabo barve se izogibajte jesti, piti in kajenju. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Na prostem je trajnost premaza močno odvisna od vremenskih vplivov. Apneno barvo je mogoče obogatiti s sintetičnim smolom z dodatkom veziva baufan Latex. S tem se izboljšata odpornost proti drgnjenju in vremenska stabilnost. Ne mešajte z drugimi barvami.

baufan apneno barvo je mogoče brez težav prebarvati z istim materialom. Pred nanosom drugih vrst premazov je treba apneno barvo vedno sprati oziroma odstraniti s krtačo.

Odstranjevanje:
V recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s kodeksom odpadkov EWC št. 08 01 12.

GISCODE za premaze: BSW60

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.