Barva iz lesnih sekancev

Tehnični informativni list

5l / Št. 020456 / EAN 4016215020456
10l / Št. 020500 / EAN 4016215020500



Ta teksturirna emulzijska barva ustvarja enakomeren, brezhiben videz lesnih sekancev neposredno iz vedra. Enostavno se nanaša, ne vsebuje topil in navdušuje z dobro prekrivnostjo. Idealna je za notranje stenske in stropne površine, saj ustvarja sodobno, robustno teksturo površine.

- Bela emulzijska teksturirana barva za notranje stenske in stropne površine
- Groba struktura vlaken brez pritrditve
- Enostavna obdelava
- bela neprozorna
- Brez topil, mehčal in snovi, ki povzročajo meglenje

Področje uporabe

Teksturirana emulzijska barva za notranje stenske in stropne površine.

Priprava

Za vse mineralne podlage (kot so beton, zidaki, izravnalne mase, cementni, mavčni in apneni ometi), mavčnokartonske plošče in druge suhomontažne plošče, trdno oprijemljive emulzijske premaze ter barvljive tapete in stenske obloge. Podlaga mora biti suha, čista, trdna, enakomerno vpojna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite ohlapen material, stare tapete in slabo oprijemljive barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufanovim globokim temeljnim premazom LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufanovo izravnalno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom (priporočena debelina plasti 16-18 mm), čopičem, krtačo ali primerno brizgalno opremo (ne brez zraka). Kot temeljni premaz lahko barvo razredčite z največ 10 % vode, kot pokrivni premaz pa z največ 5 %, potem ko se je prvi sloj barve posušil. Za doseganje enakomerne teksture z valjčkom ali čopičem je priporočljivo, da barvo nanesete dvakrat v tankih prečnih slojih. Pri premazovanju večjih površin delajte mokro na mokro, da preprečite nalaganje barve. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 5 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65- odstotna relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah se suši dlje. Toniranje: z univerzalnimi tonirnimi koncentrati ali največ 5 % trdne barve in tonirne barve. Prevelike količine vedno bolj spreminjajo značaj lesnih sekancev.

Poraba

Gladke površine/drobnozrnate plasti ometa → od 500 do 800 ml/m² Natančno količino porabe določite s testnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtoke, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. previdnost! Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabljajte kombinirani filter A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.