

Dekoracijski in ometni temeljni premaz

Tehnični informativni list

8kg / Št.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Št.026203008 / EAN 4016215013175

Temeljni premaz za dekorativne premaze in omete je poseben temeljni premaz za mineralne premaze, premaze iz silikatov in sintetičnih smol, ki pospešuje oprijem. Dekorativni temeljni premaz z drobno strukturo in belim pigmentom zagotavlja enakomerno površino, dobro prekrivnost in optimalen oprijem. Difuzijski, brez topil in primeren za notranjo in zunanjo uporabo - odlična podlaga za visokokakovostne vrhnje premaze.

- Posebni temeljni premaz, ki spodbuja oprijem, za naknadne premaze z mineralnimi in silikatnimi ometi ter ometi iz sintetičnih smol
- Premaz podlage za slikarske tehnike z glazurami in emulzijskimi barvami
- Premaz za teksturiranje za notranjo uporabo
- bela pigmentacija - dobro prekrivanje
- Visoka prepustnost za vodno paro
- Brez konzervansov, topil in mehčal
- za notranjost in zunanost

Področje uporabe

Poseben temeljni premaz za vpojne podlage izboljša oprijem in ustvari fino strukturo za fine omete ter notranje in zunanje stenske barve.

Priprava

Za podlage, kot so beton, cementni in apnenocementni omet, zidaki, mavčne podlage, vlaknocementne plošče in vpojni disperzno vezani ometi ter barvni nanosi. Podlaga mora biti suha, čista, trdna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite zrahljan material, stare tapete in slabo oprijemljive sloje barve. Visoko vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufan globokim temeljnim premazom LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufanovo izravnalno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem ali krtačo. Po potrebi razredčite z največ 5 % silikatnega fiksirnega sredstva. Poskrbite za enakomerno prekrivanje, da ne bodo vidne barvne razlike v podlagi. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Površin, ki so že bile pobarvane z baufan Dekor- und Putzgrund, ne smete polniti z izravnalnimi masami na osnovi mavca. V ta namen priporočamo baufan Allespachtel. Čas sušenja: približno 8 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); daljši čas sušenja v neugodnih pogojih. Toniranje: z največ 5 % univerzalnimi tonirnimi koncentracijami (LW-Oxyd-Ty pero). Priporočamo, da barvo temeljnega premaza uskladite z naslednjim izdelkom.

Poraba

Gladke površine/drobozrnate plasti ometa → od 350 g/m² Natančno količino porabe določite tako, da na predmet nanesete testni premaz.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago. Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala (ne steklena). V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite, da se izdelek znajde v kanalizaciji, vodnih tokovih ali tleh. prazne posode oddajte samo za recikliranje. GISCODE za premazne materiale: BSW10 Mejna vrednost HOS za ta izdelek v EU: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Vsebnost HOS v tem izdelku največ: 15 g/l

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.