Silikatna fasadna barva

Tehnični informativni list

5l / Št. 021064 / EAN 4016215021064
10l / Št. 021071 / EAN 4016215021071



Ta visokokakovostna silikatna fasadna barva je idealna za mineralne podlage in navdušuje z zelo visoko pokrivnostjo in naravnim mat videzom. Ne vsebuje konzervansov, je odporna na vremenske vplive in obstojna na UV-žarke. Zaradi visoke difuzijske prepustnosti fasada ostane zračna in trajno zaščitena - za dolgotrajne in dobro vzdrževane zunanje površine.

- Disperzijska silikatna barva brez konzervansov v skladu z DIN 18363
- za mineralne podlage
- Zelo visoka pokrivnost
- Odporen na vremenske vplive in obstojen na UV-žarke
- Zelo visoka prepustnost za vodno paro
- Stopnja sijaja mat mat
- za razprševanje brez zraka
- 1 liter za približno 6 m² za enojni nanos na gladko podlago

Področje uporabe

Disperzijska silikatna fasadna barva po DIN 18363 za premaze, ki še posebej prepuščajo vodno paro

Priprava

Za vse mineralne podlage iz betona, cementnih in apnenocementnih ometov, zidovja, vlaknocementnih plošč. Tudi za lepilne apnene, mineralne in silikatne hladne premaze. Podlaga mora biti suha, čista, trdna, vpojna ter brez prahu in maščob. Podlage, ki jih ni mogoče utrditi ali niso dovolj oprijemljive, je treba v celoti odstraniti. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljito premažite z baufan Silikatnim fiksirnim sredstvom. Če ste v dvomih, nanesite poskusni sloj. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufanovo izravnalno maso (npr. baufanovo zunanje polnilo).

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte (barva je lahko tiksotropna in gosta) in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo, ploskim čopičem ali primerno brizgalno opremo. Barvo lahko prilagodite delovni konsistenci z največ 10 % baufanovega silikatnega utrjevalca. Potrebna sta dva sloja. Pri premazovanju večjih površin delajte mokro na mokro, da se izognete nalaganju. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 8 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja daljši. Obarvanje: z največ 3 % univerzalnega koncentrata za obarvanje (vrste LW oksidov) Opombe za nanašanje z brizganjem brez zraka: Kot brizganja: 50° Šoba: 0,023 - 0,027 Pršilni tlak: 120 - 180 bar

Poraba

Gladke površine/drobnozrnate plasti ometa → od 150 ml/m² Natančno količino porabe določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura uporabe: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala (ne steklena). V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite, da bi barvilo vstopilo v odtoke, vodne poti ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

previdnost! Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabite kombinirani filter A2/P2. GISCODE za premazne materiale: BSW10 Mejna vrednost hlapnih organskih spojin EU za ta izdelek: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Vsebnost hlapnih organskih spojin v tem izdelku največ: 1 g/l

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.