Potasyum Su Bardağı

Teknik bilgi sayfası

1l / Ürün no. 021118 / EAN 4016215021118



Potasyum silikat, silisleşmeye yol açarak mineral zeminleri sağlamlaştırır. Bu mineral astar, zeminin emiciliğini azaltır ve homojen hale getirir. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.

- mineral bazlı astar
- zımpara sıvalarını astarlar ve sağlamlaştırır
- Silikat boyalar için alt tabaka ön işlemi
- film oluşumu olmadan güçlendirir
- Yüksek oranda su buharı geçirgenliği
- Koruyucu, çözücü ve plastikleştirici içermez
- iç ve dış mekanlar için

Uygulama alanı

Mineral zeminleri sağlamlaştırmak ve emiciliği düzenlemek için potasyum silikat çözeltisi. Silikat boyalar için zemin ön hazırlığı olarak idealdir.

Hazırlık

Beton, duvar, tesviye bileşikleri, çimento ve kireç sıva gibi tüm mineral yüzeyler için. Eski, kötü yapışmış boya katlarını ve gevşek sıvayı çıkarın.

İşleme

Potasyum silikatı fırça veya uygun bir püskürtme cihazı ile uygulayın (püskürtme sırasında püskürtme buharını solumayın). Zemin yüzeyinin emiciliğine bağlı olarak, potasyum silikatı suyla 1:3 oranına kadar seyreltilebilir (seyreltilmiş çözeltiyi hemen kullanın). Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Kuruma süresi:
Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) yaklaşık 6 saat; elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna göre uzar.

Tüketim

Alt tabakaya bağlı olarak → 100 - 200 ml/m² Nesneye bir test katı uygulayarak kullanılan tam miktarı belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:
Malzeme, ortam havası ve zemin için en az +5 °C.

Uygulamadan önce Güvenlik Bilgi Formu'ndaki güvenlikle ilgili bilgileri dikkate alın. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. İşlenmeyecek yüzeyleri folyo ile örtünüz. Cam, alüminyum, seramik, mermer ve benzeri malzemelere sıçramasını önleyiniz. Kazara sıçrayan ürünü derhal suyla temizleyiniz. Uygulama ve kuruma

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

sırasında yeterli havalandırma sağlayınız. Kullanım sırasında yemek yeme, içme ve sigara içmekten kaçınılmalıdır. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

baufan Kali-Wasserglas, görünür yüzeylerde son kat boya olarak kullanılamaz.

Ürün Kodu: M-SK02

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 0,1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.