Silikat-Fiksatif

Teknik bilgi sayfası

1l / Ürün no. 021088 / EAN 4016215021088
5l / Ürün no. 021095 / EAN 4016215021095



Potasyum silikat bazlı, stabilize su camı astarı. Zemin yapısını sağlamlaştırır ve emiciliği düzenler. Silikat boyalarını seyreltmek için de idealdir.

- Potasyum silikat bazlı stabilize su camı astarı
- Mineral yüzeyler için astar
- Silikat boyalar için tiner
- Yüksek oranda su buharı geçirgenliği
- küfe karşı doğal özelliklere sahiptir
- Koruyucu, çözücü ve plastikleştirici içermez
- iç ve dış mekanlar için

Uygulama alanı

Mineral zeminlerin astarlanması ve silikat boyaların seyreltilmesi için.

Hazırlık

Beton, çimento ve kireç-çimento sıva ile duvar örme gibi duvar ve tavan yüzeylerinin yanı sıra alçı yüzeyler ve fiber çimento levhalar gibi zeminler için uygundur. Ayrıca kireç, mineral ve silikat boyalarla yapılmış, iyi yapışan eski boya katmanları için de uygundur. Zemin kuru, temiz, emici, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Sertleşmeyen veya yeterince yapışkan olmayan zeminler ile sinter tabakaları tamamen temizlenmelidir. Şüphe durumunda deneme boyaması yapılmalıdır. Çatlaklar, delikler ve pürüzler, uygun bir baufan macunuyla düzeltilmelidir.

İşleme

Kullanmadan önce iyice çalkalayın veya karıştırın ve fırça, boya fırçası veya düz fırça ile uygulayın. Astar, seyreltilmeden veya suyla 1:2 oranında seyreltilerek uygulanabilir. Çok emici zeminlere iki kat ıslak üzerine ıslak astar uygulayın ve iyice yedirin. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Kuruma süresi:
normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici zemin) yaklaşık 6 saat; elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna göre uzar.

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva tanesi → 100 ml/m²'den itibaren
Obje üzerinde deneme uygulaması yaparak kesin tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:
+5 °C ile +30 °C arası (malzeme, ortam havası ve zemin için)

Boyanmayacak yüzeyleri (özellikle cam, alüminyum, seramik ve benzeri malzemelerden olanları) önceden örtün. Yanlışlıkla sıçrayan ürünü derhal suyla yıkayın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Farklı malzeme bazlı astar ve boyalarla karıştırmayın.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Cilt ve gözle temasından kaçının. Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük (cam olmayan) takın. Ciltle temas halinde bol suyla durulayın. Gözle temas halinde derhal bol suyla yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel güvenlik bilgi formlarına web sitemizden www.baufan.de ulaşabilirsiniz.

Atık bertarafı:
Sadece tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Atık kodu no. EWC 08 01 12.

Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW40

Bu ürün için AB VOC sınır değeri: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 1 g/l

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.