

Dış Cephe Dolgusu

Teknik bilgi sayfası

1kg / Ürün no.101346 / EAN 4016215101346

5kg / Ürün no.101322 / EAN 4016215101322



Hava koşullarına ve neme dayanıklı çimento bazlı onarım dolgusu, iç ve dış mekanlarda mineral yüzeyler için güvenilir bir çözümdür. Çatlakları, delikleri ve kırılmaları onarmak için idealdir ve yüksek yapışma, sağlam mukavemet ve uzun süreli dayanıklılığı ile etkileyicidir.

- Sentetik reçine modifiyeli, beyaz tesviye bileşiği
- cepheler ve nemli odalar için
- dolgu ve pürüzsüzleştirme için
- Hava koşullarına ve neme dayanıklı
- ince yumuşatma
- AB Yönetmeliği 1907/2006, Ek XVII'ye göre düşük kromat (47)

Uygulama alanı

Düz olmayan yüzeylerin tesviyesinde, iç ve dış mekanlarda mineral duvar ve tavanlardaki çatlak ve deliklerin doldurulmasında kullanılır.

Hazırlık

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

İşleme

Baufan dış cephe dolgusunu temiz bir karıştırma kabındaki duru suya yavaşça serpin ve macun kıvamında ve topaksız bir karışım elde edene kadar karıştırın. Karıştırma oranı 1,0 kg baufan Dış Cephe Dolgusu için: Dolgu, mala - yaklaşık 0,3 ila 0,4 litre su. Karıştırdıktan sonra yaklaşık 1 dakika olgunlaşmaya bırakın ve tekrar karıştırın. Hazırlanan malzeme yaklaşık 4 saat boyunca işlenebilir durumda kalır ve daha sonra inceltilmemelidir. Bir spatula, mala vb. ile herhangi bir tabaka kalınlığında uygulayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra temiz su ile temizleyin. Sonraki boyama ve yapıştırma işlemleri sadece tesviye edilmiş yüzey tamamen kuruduktan sonra yapılmalıdır. Çimentolu yüzeylerin ön işlemi için boya ve yapıştırıcı üreticilerinin talimatlarına uyulmalıdır. Kuruma süresi: normal koşullar altında (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey) mm katman kalınlığı başına yaklaşık 12 saat; elverişsiz koşullar altında kuruma süresi buna bağlı olarak daha uzundur. Açılma süresi: yaklaşık 4 - 5 saat çalışılabilir

Tüketim

mm katman kalınlığı başına → yaklaşık 1,5 kg/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 48 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Toz solumaktan kaçının. Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması kullanın. Göze, cilde veya giysilere bulaştırmayın. Göz ile

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

teması halinde: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Mümkmünse kontakt lensleri çıkarın. Cilt ile teması halinde: Bol su ve sabunla yıkayın. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi hazır bulundurun. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağı karışmasına izin vermeyin. Sadece boş kapları geri dönüşüm için atın. İçerir: Portland çimentosu GISCODE ZP1 - TRGS 613'e göre düşük kromat

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.