

Matkap Deliğı ve atlak Dolgusu ULTRA

Teknik bilgi sayfası

750g / rn no.101476 / EAN 4016215101476



Matkap deliklerini, atlakları ve kk hasarlı alanları hızlı bir ekilde onarmak, doldurmak ve yapıştırmak iin idealdir. Hızlı krlenen zel tesviye bileşięi, son derece yksek yapışma g ve ok ynl i ve dıř mekan uygulamaları yelpazesıyla etkilidir. Yaklaşık 30 dakika sonra kullanıma hazır olan bu rn mineral yzeylere, fayanslara ve dięer emici olmayan yzeylere gvenilir bir ekilde yapışır ve uzun mrl, temiz ve profesyonel onarım sonuları saęlar.

- Onarım, dolgu ve yapıştırma iin ok ynl tesviye bileşięi
- zel beyaz imento bazlı
- Sırlı karolarda bile son derece gl yapışma
- Tabaka kalınlıęı 0-10 cm
- 30 dakika sonra hızlı krlenme
- i ve dıř mekanlar iin
- AB Ynetmelięi 1907/2006, Ek XVII'ye gre dřk kromat (47)

Uygulama alanı

i / dıř delikler ve atlaklar iin hızlı priz alan imento dolgu maddesi, fayanslar da dahil olmak zere birok alt tabakaya yapışır, ayrıca bir onarım ve yapıştırma bileşięi olarak da kullanılır.

Hazırlık

Yzey kuru, saęlam, temiz ve toz ve yaędan arındırılmış olmalıdır. ok emici, zımparalanan ve tebeřirlenen yzeylere baufan Deep Primer LF ile n iřlem uygulayın. Fayansları ve dięer emici olmayan yzeyleri iyice temizleyin ve yaędan arındırın.

iřleme

Karıştırma: 750 g tozu yaklaşık 300 ml temiz, soęuk suya serpin ve homojen bir ktle oluřana kadar kuvvetlice karıştırın. Uygulama iin daha fazla stabilite gerekiyorsa, su miktarı 250 ml'ye dřrlmalıdır. iřleme: Karıştırılan tesviye bileşięini 30 dakika iinde iřleyin. Malzeme, tek katta 10 cm derinlięe kadar delikleri/ipleri dzleřtirmek iin bir spatula ile kullanılabilir. Sonraki katlar ve yapıştırma sadece malzeme tamamen kuruduktan sonra uygulanmalıdır. Uygulama kalınlıęına, alt tabakaya ve ortam sıcaklıęına baęlı olarak kuruma sresi yaklaşık 24 saattir. Kuruma sresi: normal kořullar altında yaklaşık 5 saat (+20 C, %65 baęlıl nem, orta derecede emici alt tabaka); elveriřsiz kořullar altında kuruma sresi buna baęlı olarak daha uzundur.

Tketim

mm uygulama kalınlıęı bařına → yaklaşık 1,0 kg/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin fakat donmayan bir yerde saklayın. ocukların ulařamayacaęı yerlerde saklayın. Aılmamıř ve uygun ekilde saklanmışsa, raf mr retim tarihinden itibaren en az 48 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

iřleme sıcaklıęı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka iin +5 C ila +30 C Gvenlik bilgi formuna uyun. 5 C nesne ve ortam sıcaklıęının altında uygulama yapmayın. Aletleri kullandıktan hemen sonra su ile temizleyin. Ambalajı sıkıca kapalı olarak serin ve kuru bir yerde saklayın. Boř kapları sadece geri dnřm iin bertaraf edin. Sertleřmiř malzeme artıkları evsel atıklarla birlikte veya řantiye atıęı olarak bertaraf edilebilir. Atık kodu no. EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. AB Ynetmelięi 1907/2006, Ek XVII (47) uyarınca dřk kromat. Gncel gvenlik bilgi formları www.baufan.de web sitemizde mevcuttur.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli zellikler veya performans zellikleri iin bir garanti teřkil etmez. rnlerin depolama, nakliye ve kullanım kořulları kontrolmz dıřında olduęundan, burada sunulan bilgilerden hibir yasal sorumluluk ıkarılamaz. Belirli saha veya proje kořulları altında rnn hedeflenen amaca uygunluęunu belirlemek kullanıcının sorumluluęundadır.