

Zemin Kaplama Yapıştırıcısı

Teknik bilgi sayfası

1kg / Ürün no.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Ürün no.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Ürün no.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Ürün no.102909 / EAN 4016215102909



PVC ve CV zemin kaplamalarının, polar, tekstil, jüt ve köpük destekli halıların ve iç mekanlarda iğne keçesinin kalıcı olarak yapıştırılması için kullanıma hazır dispersiyon yapıştırıcı. Yerden ısıtmalı odalar ve DIN EN 12529 uyarınca sandalye tekerlekleri ile kullanım için uygundur.

- Polar, tekstil, jüt ve köpük destekli halılar, iğne keçe ve PVC ve CV zemin kaplamaları için
- Kalıcı olarak güçlü bağlanma
- Kolay işleme
- EC 1 plus'a göre çok düşük emisyon
- çözücü ve plastikleştirici içermez
- DIN EN 12529 uyarınca sandalye tekerleklerinden gelen yükler için uygundur
- Yerden ısıtma için uygundur
- iç mekanlar için

Uygulama alanı

PVC ve CV kaplamalar, halılar ve iğne keçesi için dispersiyon yapıştırıcı. İç mekanlarda kullanım için uygundur, yerden ısıtma sistemleriyle uyumludur ve sandalye tekerleklerinin yüküne dayanıklıdır.

Hazırlık

Çimento şap, beton, fayans, çimento bazlı dolgu ve tesviye malzemeleri, PVC kaplamalar, V100 yonga levhalar ve benzeri neme dayanıklı zeminlerde kullanılabilir. Alt yüzey temiz, kalıcı olarak kuru, düz, sağlam ve ayırıcı maddelerden (örn. toz, yağ ve balmumu) arındırılmış olmalıdır. Pürüzlü veya düz olmayan alt yüzeylerde, zemin tesviye macunu ile düzeltme yapılmasını öneririz. Aşırı emici, kum salan ve gözenekli zeminler, baufan Tiefgrund LF ile ön işlemenden geçirilmelidir. Yapıştırılacak zemin kaplaması iklimlendirilmiş, düz bir şekilde serilmiş ve gerilimsiz olmalıdır.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve dişli spatula ile zemin üzerine sürün. A2 dişli (1,5 – 1,8 mm) PVC ve köpük tabanlı halılar için. B2 dişli (2,1 – 2,9 mm) keçe, tekstil ve jüt tabanlı halılar için.

► Islak yapıştırma: Emici zeminler veya buhar geçirgen kaplamalarda, 15 - 30 dakikalık bir havalandırma süresinin ardından zemin kaplamasını yerleştirin ve eşit bir şekilde bastırın.

► Yapışkan yapıştırma: Geçirimsiz zemin kaplamalarının (örn. PVC) emici olmayan veya çok az emici alt zeminlere yapıştırılması sırasında, yeterli bir havalanma süresine uyulmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Yapıştırıcıyı dişli bir mala ile alt zemine sürün ve kurumasını bekleyin. Oda sıcaklığına, hava nemine ve zeminin emiciliğine bağlı olarak kuruma süresi birkaç saat sürebilir. Yapıştırıcı bir tabaka oluşturmuşsa ve parmakla dokunduğunuzda artık yapışkan hissettirmiyor ancak hala elastik bir yapıya sahipse zemin kaplaması döşenebilir.

Yapıştırıcı kalıntılarını derhal temiz suyla temizleyin. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra temiz suyla yıkayın.

Kuruma süresi, uygulama sıcaklığına bağlıdır. %90'ın üzerindeki bağıl hava nemi, özellikle düşük sıcaklıklarla birleştiğinde kuruma süresini ve kalite özelliklerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Zemin kaplaması üreticilerinin döşeme talimatlarına mutlaka uyulmalıdır. PVC zemin kaplamaları yaklaşık 24 saat sonra kaynaklanabilir.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Tüketim

A2 dişli yapıda → yaklaşık 200 - 300 g/m²

B2 dişli yapıda → yaklaşık 350 - 450 g/m²

Depolama

Ambalajı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:

Malzeme, ortam havası ve zemin için +10 °C ile +30 °C arası

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayınız. Yapıştırıcıyı kullanırken yemek yemek, içecek tüketmek ve sigara içmekten kaçınılmalıdır. Göz ve cilt ile temastan kaçının. Göz veya cilde temas etmesi durumunda derhal bol su ile iyice durulayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Atık Bertarafı:

Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sertleşmemiş kalıntılar, EWC atık kodu 08 04 10'a göre bertaraf edilmelidir.

GISCODE: D1

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.