

Hayvan Barınağı Boyası

Teknik bilgi sayfası

5l / Ürün no.103241 / EAN 4016215103241

10l / Ürün no.103258 / EAN 4016215103258



Beyaz kireç hidrat bazlı mineral boya. Tüm ahırlar ve diğer iç mekanlar için şeffaf kaplama. Kuruduktan sonra, yüksek beyazlık derecesi ve çok iyi nefes alabilirlik özellikleriyle öne çıkan, silinmeye dayanıklı bir yüzey elde edilir. Alkalilik özelliği sayesinde boya ayrıca antibakteriyel ve küf önleyici etkiye sahiptir.

- Tüm hayvan ahırları ve diğer kapalı alanlar için ideal
- su buharı geçirgenliği yüksek ve nefes alabilen
- Nem düzenleyici
- antibakteriyel, akar, mantar ve küf önleyici
- Koruyucu, çözücü ve plastikleştirici içermez

Uygulama alanı

Tüm hayvan barınakları ve diğer iç mekanlar için beyaz kireç hidrat bazlı mineral boya. Su buharı difüzyon özelliği yüksek ve nemi düzenleyici.

Hazırlık

İç mekanlarda kireç ve çimento içeren tüm sıvalar, işlenmemiş ahşap ve sağlam boya katmanları üzerinde kullanılabilir. Zemin kuru, temiz, sağlam, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Zeminden gevşek malzemeleri ve zayıf yapışan boya katmanlarını temizleyin. Aşırı emici, kum salan ve tebeşirlenen zeminleri baufan Silikat-Fixativ ile ön işlemden geçirin. Şüpheli durumda deneme boyaması yapın. Çatlakları, delikleri ve pürüzleri uygun bir baufan macunla düzeltin.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası veya düz fırça ile uygulayın. Genellikle seyreltilmemiş tek kat boya yeterlidir. Gerekirse, boya tamamen kuruduktan sonra ikinci bir kat uygulanabilir. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra temiz suyla temizleyin.

Kuruma süresi:

Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) yaklaşık 5 saat; elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna göre uzar.

Renk tonlama:

Universal renk tonlama konsantreleri (LW Oxyd tipleri) ile maksimum %4 oranında.

Havasız püskürtme uygulaması ile ilgili uyarılar:

Öncelikle boya, basınçsız olarak elenmelidir (göz aralığı 0,5 mm).

Makine filtresi: 30 mesh

Püskürtme açısı: 40°-50°

Nozul: 0,025 – 0,027

Püskürtme basıncı: 120 – 180 bar

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva tanesi → 150 ml/m²'den itibaren

Objeye üzerinde deneme uygulaması yaparak kesin tüketim miktarını belirleyin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:

Malzeme, ortam havası ve zemin için +5 °C ile +30 °C arası

Uygulamadan önce Güvenlik Bilgi Formu'ndaki güvenlikle ilgili bilgileri dikkate alın. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Boyanmayacak yüzeyleri örtün ve sıçramalardan koruyun. Uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayınız. Boyayı kullanırken yemek yemek, içecek tüketmek ve sigara içmekten kaçınılmalıdır. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

baufan Ahır Boyası, aynı malzeme ile sorunsuz bir şekilde üstüne boyanabilir. Diğer kaplama türleri uygulanmadan önce, Ahır Boyası mutlaka yıkanmalı veya fırçalanmalıdır.

Atık Bertarafı:

Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntıları EWC atık kodu 08 01 12'ye göre bertaraf edin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.