

Lateks Boya klasiği

Teknik bilgi sayfası

750ml / Ürün no.100219 / EAN 4016215100219

2,5l / Ürün no.100233 / EAN 4016215100233



Bu klasik emülsiyon boya, mat iç kaplamalar için idealdir ve güvenilir örtücülüğü ve kolay uygulamasıyla etkileyicidir. Eşit şekilde uygulanabilir, hızlı kurur ve temiz, pürüzsüz bir duvar resmi sağlar. Oturma ve hizmet odalarının yenilenmesi ve tazelenmesi için mükemmeldir.

- mat iç kaplamalar için
- beyaz opak
- Kolay işleme
- 6 m²/l verim ile kontrast oranı sınıf 2
- DIN EN 13300'e göre ıslak aşınma direnci sınıfı 3
- Mat parlaklık seviyesi
- Solvent, plastikleştirici ve buğulanmaya neden olan maddeler içermez
- havasız püskürtülebilir

Uygulama alanı

İç duvar ve tavan yüzeyleri için emülsiyon boya.

Hazırlık

Tüm mineral yüzeyler (beton, duvar, tesviye bileşikleri, çimento, alçı ve kireç sıva gibi), alçıpan ve diğer alçıpanlar, sıkıca yapışan emülsiyon boya katlarının yanı sıra ahşap talaşı, cam kumaşı ve diğer boyanabilir duvar kağıdı ve duvar kaplamaları için. Yüzey kuru, temiz, sağlam, emici ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeyi, eski duvar kağıdını ve zayıf yapışan boyaları alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanmış ve tebeşirlenmiş yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Astar olarak, boya maksimum %5 su ile seyreltilebilir; son kat olarak, ilk kat boya kuruduktan sonra seyreltmeden uygulayın. Geniş alanları kaplarken, birikmeyi önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 5 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: maks. %10 evrensel renklendirme konsantreleri veya tam ton ve renklendirme boyası ile. Havasız spray uygulaması hakkında notlar Püskürtme açısı: 50° Nozul: 0,023 - 0,027 Püskürtme basıncı: 120 - 180 bar

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 150 ml/m²'den itibaren Nesne üzerinde test kaplaması yaparak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Spray buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçın. Koruyucu gözlük takınız. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

dönüşüm için atın. Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme sırasında A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.