Betonkontakt 710

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün no. 069404208 / EAN 4016215105009



Bu su bazlı yapışma astarı, özellikle pürüzsüz, mineral zeminler için geliştirilmiştir ve sonraki sıva ve macunlama işleri öncesinde güvenilir bir yapışma iyileştirmesi sağlar. Alkalıya dayanıklıdır, çözücü ve plastikleştirici içermez ve kaymaz bir yüzey oluşturur. Kırmızımsı rengi, uygulamanın gözle kolayca kontrol edilmesini sağlar – iç mekanlardaki beton ve benzeri zeminler için idealdir.

- Pürüzsüz mineral yüzeyler için yapıştırıcı astar
- yüksek alkali direnci
- kırmızımsı renkte
- solvent içermez
- iç mekanlar için

Uygulama alanı

İç mekanlarda beton, tavanlar ve mineral yüzeyler için yapışma astarı: Pürüzsüz, emiciliği düşük zeminlerde yapışmayı güvenilir bir şekilde artırır!

Hazırlık

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln (Schalöl, Nachbehandlungsmittel u. ä.) sein. Feuchtigkeitsbelastung und durchschlagende Feuchtigkeit aus dem Untergrund sind auszuschließen. Nicht zu behandelnde Flächen abdecken, da Spritzer später schwer zu entfernen sind.

İşleme

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Tüketim

Kat başına yaklaşık 250 g/m² – yüzeye bağlı olarak. Kesin uygulama miktarını, nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Obje ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında iken uygulamayın. Gözle temas halinde derhal suyla yıkayın. Püskürtme uygulaması sırasında püskürtme sisini solumayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.
Sadece tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme artıkları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı artıkları EWC 08 01 12 atık kodu uyarınca bertaraf edin. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.