İletişim Yapıştırıcısı

Teknik bilgi sayfası

2,5kg / Ürün no. 007302001 / EAN 4007955073024
700g / Ürün no. 007301001 / EAN 4007955073017



Zemin alanlarında mantarın yanı sıra Styrofoam®, ahşap süpürgelikler, halılar ve benzeri malzemelerin güvenli bir şekilde yapıştırılması için solventsiz temas yapıştırıcısı. Emici olmayan yüzeylere de güvenilir şekilde yapışır ve iç mekanlarda temiz, dayanıklı uygulama sağlar.

- Basamaklara halı döşemek için ideal
- EC 1 plus'a göre çok düşük emisyon
- hemen erişilebilir
- DIN EN 12529'a göre sandalye tekerlekleri için uygundur
- Yerden ısıtma için uygundur
- Styropor® - BASF SE'nin tescilli ticari markasıdır

Uygulama alanı

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Hazırlık

Mineral yüzeyler, V100 sunta, OSB levhalar, ahşap, parke, laminat, linolyum, metal ve benzeri yüzeyler uygundur. Yüzey kuru, sağlam, temiz ve düzgün olmalıdır. Vaks, yağ, kir, toz ve diğer kirleticileri temizleyin. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyleri astarlayın - örneğin Tiefengrund LF veya Putz- und Haftgrund ile. Pürüzlü ve düz olmayan zemin yüzeylerini zemin tesviye bileşeni ile düzeltin. Yapıştırılacak kaplamalar şartlandırılmış, gevşetilmiş ve tesviye edilmiş olmalıdır.

İşleme

Temas yapıştırıcısını, kapalı bir film oluşturmak için kısa tüylü bir rulo veya fırça kullanarak alt tabakanın ve yapıştırılacak malzemenin her iki tarafına uygulayın. Temas yapıştırıcısının şeffaf bir şekilde kuruyana kadar parlamasını bekleyin (kaplamaya ve alt tabakaya bağlı olarak yaklaşık 30 - 90 dakika). Daha sonra kaplamayı doğru pozisyonda döşeyin ve önce dikiş bölgesine sonra da tüm yüzeye sıkıca bastırın. İki kat yapıştırıcı temas ettikten sonra düzeltmek artık mümkün olmadığından, döşemenin doğru bir şekilde döşenmesi çok önemlidir. Döşeme, yapıştırıcı şeffaf bir şekilde kuruduktan sonra en fazla 2 saat boyunca döşenebileceğinden, geniş alanlar üzerinde bölümler halinde çalışın. Yapıştırılmış zemin kaplamaları üzerinde hemen yürünebilir ve bir gün sonra tamamen yük taşıyabilir. Yüzey işlemi en erken 24 saat sonra yapılmalıdır.

Tüketim

Çift taraflı uygulama için yaklaşık 250 g/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Notlar

PVC yapıştırmak için uygun değildir. Döşeme üreticisinin montaj talimatlarına uyulmalıdır. 15 °C nesne ve oda sıcaklığının altında veya % n75 nemin üzerinde kullanmayın. Yapıştırıcı kalıntılarını hemen su ile temizleyin. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kurumuş malzeme artıkları evsel atıklarla veya şantiye atıklarıyla birlikte bertaraf edilebilir. Kürlenmemiş kalıntıları EWC atık kodu no. 08 04 10'a göre bertaraf edin.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.