FIX2000 масляний бар'єр для бетону та фарби для підлоги

Технічний паспорт



5l / Пункт №. 013102000 / EAN 4002175123719 (grau)
5l / Пункт №. 013202000 / EAN 4002175123818 (червонувато-коричневий)

Стійке до впливу мазуту захисне покриття з сертифікатом будівельного нагляду для внутрішніх приміщень для зберігання мазуту та відстійників з бетону та цементу. Також ідеально підходить як довговічне покриття для бетонних поверхонь і стяжки підлоги в котельнях і підвалах. Має непрозорий білий колір та ізолює плями від води, сажі та нікотину. Має гладку поверхню і може бути пофарбована всього за 2 години. Не підходить для покриття підлог у місцях для паркування автомобілів та для поверхонь з постійним впливом вологи.

- перевірена якість - номер випробування P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- високоеластичний
- на основі синтетичної смоли
- водорозчинний
- доступний у 2 кольорах: сірому та червоно-коричневому

Сфера застосування

Спеціальне покриття для бетону, стяжки, приміщень для зберігання мазуту та внутрішніх піддонів, стійке до дії мазуту. Високоеластична, на основі синтетичної смоли.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, міцною і не містити розділяючих речовин (пилу, мастила для опалубки тощо). Видалити стару фарбу і штукатурку, що відшарувалася. Тріщини та отвори зашпаклювати шпаклівкою для зовнішніх робіт Baufan.

Обробка

Перед нанесенням ретельно перемішати. Матеріал можна фарбувати, розгортати та розпилювати. Інструкція з обробки для покриття піддонів: 1. Для ґрунтовки нанесіть захисне покриття fix 2000, сірого кольору, розведене водою у співвідношенні 2:1 частини за об'ємом. 2. Після висихання протягом 12 годин нанести проміжний шар нерозбавленого покриття fix 2000, червоно-коричневого кольору. 3. Після висихання протягом ще 12 годин нанести фінішний шар сірого кольору, також нерозбавленого. Для того, щоб структура покриття була добре помітною, три шари необхідно наносити на стіни на відстані приблизно 1 см один від одного. На всю структуру покриття потрібно 550 мл/м² сірого кольору (150 мл/м2 для розбавленої ґрунтовки і 400 мл/м2 для фінішного покриття) і 400 мл/м² червоно-коричневого кольору, тобто загалом 950 мл/м². Покриття підлоги: на необроблену основу нанести в якості ґрунтовки олійне бар'єрне покриття Fix 2000, розведене водою у співвідношенні 2:1 за об'ємом. Інструменти очистити водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 8 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов - довший час висихання. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 70%.

Споживання

для олійного бар'єрного покриття ► від 300 - 400 мл/м² для покриття підлоги ► від 150 - 200 мл/м² (для одного шару)

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше 24 місяці з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура нанесення: від +8 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.