

Атласний шовк матовий

Технічний паспорт

5l / Пункт №.175965 / EAN 4016215124628
15l / Пункт №.175972 / EAN 4016215175972



Ця високоякісна інтер'єрна фарба вражає своїм елегантним напівглянцевим покриттям і високою непрозорістю. Вона особливо зносостійка, стійка до миття та ідеально підходить для житлових і робочих приміщень, що інтенсивно експлуатуються. Рівна поверхня забезпечує сучасний, спокійний ефект приміщення та довговічні, красиві стіни.

- Високоміцне внутрішнє покриття
- Шовкова матова поверхня
- Клас контрастності 2 з продуктивністю 5,5 м²/л
- Стійкість до вологого стирання клас 1 згідно DIN EN 13300
- Рівень глянце: середній глянець
- Не містить розчинників, пластифікаторів та речовин, що спричиняють запотівання
- безповітряне розпилення

Сфера застосування

Внутрішня та фасадна фарба для бетону, штукатурки, цегляної кладки, гіпсу, шпалер і склотканини - лугостійка, нежовтіюча, шовковисто-матова.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка), гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, міцно тримаються емульсійні лакофарбові покриття, а також деревно-стружкові, склотканинні та інші шпалери і настінні покриття, що фарбуються. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, рівномірно поглинаючою, очищеною від пилу та жиру. Видаліть з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи заґрунтувати ґрунтовкою Baufan Deep Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної вирівнювальної суміші Baufan.

Обробка

Перед використанням добре перемішати і наносити валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Як ґрунтовку фарбу можна розбавити максимум на 10 % водою. Після висихання першого шару фарби наносити нерозбавленою в якості фінішного покриття. Під час фарбування великих поверхонь працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути розшарування. Очистити інструменти водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: максимум 10% універсальних колеровочних концентратів або повноцінної колеровочної фарби. Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 150 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура нанесення: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні,

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Не їсти, не пити і не палити під час роботи з фарбою. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.