

Jewel White

Технічний паспорт

5l / Пункт №.100967 / EAN 4016215100967
10l / Пункт №.100998 / EAN 4016215100998



Біла, дуже зносостійка емульсійна фарба з відмінною непрозорістю для найвимогливіших вимог. Забезпечує елегантну матову, рівну поверхню та вражає своєю високою довговічністю. Ідеально підходить для житлових і робочих приміщень, що піддаються інтенсивному зносу. Легко наноситься валиком, пензлем або розпилювачем і забезпечує ідеальний результат.

- Для найвищих вимог
- благородна матова поверхня
- Клас контрастності 1 з продуктивністю 6 м²/л
- Стійкість до вологого стирання клас 1 згідно DIN EN 13300
- Рівень блиску тьмянний матовий
- Не містить розчинників, пластифікаторів та речовин, що спричиняють запотівання
- безповітряне розпилення

Сфера застосування

Біла, дуже зносостійка емульсійна фарба з відмінною покривною здатністю для внутрішніх поверхонь стін і стель.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка), гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, міцно тримаються емульсійні фарби, а також деревно-стружкові, склотканинні та інші шпалери і настіnnі покриття, що фарбуються. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, поглинаючою, очищеною від пилу та жиру. Видаліть з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдовані основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти відповідною вирівнюючою сумішшю baufan.

Обробка

Перед застосуванням добре перемішати і нанести валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. У більшості випадків достатньо одного насиченого і рівномірного шару. Для нерівномірно поглинаючих і висококонтрастних основ може знадобитися ґрунтування. Як ґрунтовку фарбу можна розбавити максимум 5 % води; як фінішне покриття наносити нерозбавленою після висихання першого шару фарби. При фарбуванні великих площ працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути накопичення фарби. Час висихання: прибл. 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: макс. 10 % універсальних тонуючих концентратів або повнотонової та тонуючої фарби. Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 125 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні,

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.