

Вапняне покриття

Технічний паспорт

2,5l / Пункт №.100011 / EAN 4016215100011

5l / Пункт №.100028 / EAN 4016215100028

10l / Пункт №.100035 / EAN 4016215100035



Мінеральна фарба на основі гідрату білого вапна. Після висихання утворює поверхню, стійку до стирання. Призначена для вологих приміщень, пралень, гаражів, підвалів, винних погребів, стайнь та подібних поверхонь. Можна застосовувати на мінеральних основах, захищених від зливи, у тому числі назовні. Ідеально підходить для будівель, що перебувають під охороною як пам'ятки архітектури. Відрізняється високим ступенем білизни та дуже хорошою повітропроникністю.

- мінеральне лакофарбове покриття на основі гідрату білої вапна
- готові до використання
- Ідеально підходить для вологих приміщень, пралень, гаражів, підвалів тощо.
- Високий ступінь білизни
- стійкий до плям
- Висока паропроникність
- Не містить консервантів, розчинників і пластифікаторів

Сфера застосування

Мінеральна штукатурка на основі гідрату білого вапна для внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Стійка до стирання, повітропроникна, ідеально підходить для вологих приміщень та об'єктів, що перебувають під охороною як пам'ятки архітектури.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ, таких як вапняні та цементні штукатурки та фарби. Основа має бути стійкою до лугів, сухою, чистою, міцною, вільною від пилу та жиру. З основи слід видалити сипучий матеріал, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно вбираючі, піщані та крейдові основи попередньо обробити фіксатором «baufan Silikat-Fixativ». У разі сумнівів виконайте пробне нанесення. Тріщини, отвори та нерівності вирівняйте за допомогою відповідної шпаклівки «baufan».

Обробка

Перед використанням ретельно перемішайте та нанесіть валиком, щіткою, пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Для нанесення ґрунтовки фарбу за необхідності можна розбавити водою до 15%; для нанесення покривного шару наносьте нерозбавленою. Робочі інструменти слід очищати чистою водою одразу після використання.

Час висихання:

приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, поверхня з помірною вбиральністю); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Тінування:

У приміщеннях можна тінувати, додаючи не більше 4 % універсальних тінувальних концентратів (типи LW Oxyd). Для зовнішніх покриттів не тінувати.

Вказівки щодо нанесення методом безповітряного розпилення:

Перед нанесенням вапняну фарбу необхідно просіяти без тиску (розмір отворів сита 0,5 мм).

Фільтр машини: 30 mesh

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Кут розпилення: 40°–50°
Сопло: 0,025 – 0,027
Тиск розпилення: 120 – 180 бар

Споживання

Гладкі поверхні/шпаклівка з дрібним зерном → від 150 мл/м²
Точну витрату слід визначити шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

Зберігання

Тару слід щільно закрити та зберігати в прохолодному місці, але не на морозі.

Примітки

Температура нанесення:
від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи.

Перед нанесенням ознайомтеся з інформацією щодо безпеки у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Зберігати у недоступному для дітей місці. Поверхні, що не підлягають фарбуванню (скло, дерево тощо), слід накрити та захистити від бризок. Під час нанесення та висихання забезпечити достатню вентиляцію. Під час роботи з розпилювачем використовувати комбінований фільтр A2/P2. Під час роботи з фарбою слід утримуватися від прийому їжі, напоїв та куріння. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

У зовнішніх умовах стійкість покриття значною мірою залежить від впливу погодних умов. Вапняну фарбу можна збагатити синтетичною смолою шляхом додавання латексного в'язучого **baufan**. Це покращує стійкість до стирання та атмосферну стійкість. Не змішувати з іншими фарбами.

Вапно «**baufan**» можна без проблем перефарбувати тим самим матеріалом. Перед нанесенням інших типів покриттів вапно слід обов'язково змити або зчистити щіткою.

Утилізація:

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 08 01 12.

GISCODE для покривних матеріалів: BSW60

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.