Фарба для даху та цоколя

Технічний паспорт



5l / Пункт №. 095005001 / EAN 4007955950059 (Шифер.)
5l / Пункт №. 095205001 / EAN 4007955952053 (Торф)
5l / Пункт №. 095305001 / EAN 4007955953050 (Гаванна.)
5l / Пункт №. 095405001 / EAN 4007955954057 (Сандштейн.)
5l / Пункт №. 095505001 / EAN 4007955955054 (Штайнґрау.)
5l / Пункт №. 095705001 / EAN 4007955957058 (Зіґельрот.)
5l / Пункт №. 096005001 / EAN 4007955960058 (Терра)
5l / Пункт №. 096105001 / EAN 4007955961055 (Базальтовий)
5l / Пункт №. 096205001 / EAN 4007955962052 (Бетонграу)
5l / Пункт №. 096305001 / EAN 4007955963059 (Антрацит)

Високопрозора і дуже економічна синтетична дисперсійна фарба для довговічних світлостійких покриттів. Підходить для штукатурки, цегляної кладки, фіброцементних покрівель, черепиці та міцних старих покриттів. Фарба вражає рівномірним розтіканням, гарною адгезією та високою атмосферостійкістю. Ідеально підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт, а також для довготривалих, доглянутих поверхонь зі стабільним кольором.

- Стійкість до вологого стирання, клас 2 відповідно до DIN EN 13300
- стійкий до стирання
- Погодостійкий
- Без розчинників і повітропроникний
- водорозчинний
- Можна змішувати між собою та з білою фасадною фарбою
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

Підходить для покриття черепиці, фіброцементних покрівель (наприклад, Eternit), штукатурки, бетону, цегляної кладки та подібних мінеральних основ.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, знепиленою та знежиреною. За необхідності очистити поверхню. Використання як покрівельної фарби: попередньо обробити поверхню якісною ґрунтовкою глибокого проникнення. Фарбу для даху та плінтусів наносити тільки після повного висихання ґрунтовки (12 - 24 години залежно від температури та вологості навколишнього середовища). Використовувати як фарбу для плінтусів: Важливою умовою довговічності фарби є захист плінтуса від вологи з землі. Сильно поглинаючі та шліфувальні основи заґрунтувати якісною ґрунтовкою.

Обробка

Перед застосуванням фарбу добре перемішати і наносити валиком, пензлем або безповітряним способом. Для нанесення базового шару фарбу можна розбавити приблизно 5 % води. Після висихання першого шару нанесіть фарбу один або два рази нерозбавленою за потреби.

Споживання

1 літра вистачає для покриття приблизно 6 м² одним шаром - залежно від поглинання та структури основи.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Для великих площ переконайтеся, що партії однакові. Змішуйте різні партії разом. Не наносити при температурі основи нижче +5 °C та кімнатній температурі. Очищайте інструменти водою відразу після використання. Порожню

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

тару утилізуйте тільки для вторинної переробки. Граничне значення вмісту ЛОС в ЄС для цього продукту: (Кат.: A/c, Wb) = 40 г/л (2010). Вміст ЛОС в цьому продукті макс.: 1 г/л.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.