Плитка та шпаклівка для поверхонь

Технічний паспорт

5kg / Пункт №. 103647 / EAN 4016215103647



Тонкодисперсна, армована пластиком шпаклівка для ремонту, вирівнювання та вигладжування внутрішніх поверхонь стін і стель. Вражає оптимальною адгезією навіть на складних основах, таких як плитка, бетон або гіпсокартон. Легко наноситься, дуже легко шліфується і підходить для вологих приміщень. Ідеально підходить для підготовки гладких, рівних поверхонь до подальшого фарбування, нанесення покриттів або обклеювання шпалерами.

- Дуже дрібнодисперсна, біла вирівнююча суміш на основі спеціального цементу
- Ідеально підходить для ремонту, вирівнювання, заповнення та затирання швів
- Оптимальна адгезія навіть на складних основах, таких як пофарбовані поверхні та глазурована плитка
- Також для вологих приміщень
- Дуже хороші шліфувальні властивості
- для приміщень
- Низький вміст хрому відповідно до Регламенту ЄС 1907/2006, Додаток XVII (47)

Сфера застосування

Шпаклівка для плитки та поверхонь для внутрішніх і вологих приміщень. Зчіплюється з плиткою, бетоном і штукатуркою, ідеально підходить для вирівнювання, заповнення та затирання швів, легко шліфується. У ванній кімнаті.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, міцною, чистою, без пилу та жиру. Видалити відшаровані частини, фарби та еластичні покриття, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи попередньо обробити ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Ретельно очистити і знежирити плитку та інші невбираючі основи.

Обробка

Змішування: 2 частини baufan Tile and Surface Filler всипати в 1 частину чистої холодної води і перемішати до отримання суміші без грудочок (пропорція змішування: 1 кг порошку + 500 мл води). Приготована суміш залишається придатною для роботи протягом приблизно 40 хвилин. Наносити суміш для вирівнювання плитки та поверхні baufan за допомогою шпателя або гладилки (товщина шару від 0 до 20 мм). Вирівнююча суміш легко розгладжується і відчувається, а після висихання її можна дуже добре відшліфувати після висихання, якщо це необхідно. Після шліфування необхідно обробити відшліфовані ділянки ґрунтовкою baufan Deep Primer LF.

Споживання

1 кг порошку на 1 м² при товщині нанесення 1 мм

Зберігання

Зберігати упаковку щільно закритою в сухому, прохолодному місці

Примітки

Не наносити за температури об'єкта та приміщення нижче +5 °C. Після використання очистити інструменти водою. При виконанні ремонтних робіт враховувати різну поглинальну здатність і лужність. Необхідно дотримуватися інструкцій виробників лакофарбових і клейових матеріалів щодо попередньої обробки цементних основ. Не підходить для постійного впливу вологи. Порожню тару утилізувати тільки для вторинної переробки. Залишки

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

затверділого матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як відходи будівельного майданчика. Код відходів EWC 06 02 99.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.