

Внутрішній наповнювач

Технічний паспорт

500g / Пункт №.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Пункт №.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Пункт №.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Пункт №.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Пункт №.101254 / EAN 4016215101254



Шпаклівка на гіпсовій основі, армована целюлозою, для внутрішніх стін і стель. Чудово підходить для заповнення тріщин і отворів, вирівнювання нерівних поверхонь, закріплення дюбелів, шпаклювання гіпсокартонних плит та моделювання.

- для заповнення, згладжування та моделювання
- еластична шпаклівка на гіпсовій основі
- з метилцелюлозою для оптимальної адгезії
- Легко та безпечно обробляти
- Час обробки: 60 хвилин
- твердне без розтріскування
- є ідеальною основою для фарб, шпалер тощо.

Сфера застосування

Еластична шпаклівка на гіпсовій основі для стін та стель.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (бетон, гіпс, вапняна та цементна штукатурка, цегляна кладка тощо), а також для гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плит. Не підходить для скла, металу, пластику та дерева. Для внутрішніх поверхонь, схильних до вологи, та для зовнішніх робіт ми рекомендуємо використовувати шпаклівку baufan для зовнішніх робіт.

Основа повинна бути сухою, міцною, чистою від пилу та жиру. Видалити відшаровані частинки. Дуже гладкий бетон та сильно вбираючі, піщані та крейдові основи попередньо обробити ґрунтовкою baufan Tiefgrund LF.

Обробка

Всипте 2 порції шпаклівки для внутрішніх робіт «baufan» в 1 порцію чистої холодної води та перемішайте до утворення пастоподібної маси без грудочок (пропорція змішування: 1 кг шпаклівки для внутрішніх робіт «baufan» — приблизно 600 мл води). Дайте суміші «дозріти» приблизно три хвилини, а потім ще раз перемішайте. Приготована шпаклівка залишається придатною до нанесення протягом приблизно 1 години і не повинна розбавлятися згодом.

Нанесіть шпаклівку «baufan Innen-Spachtel» за допомогою шпателя або затирочної лопатки та вирівняйте до рівня поверхні. Шпаклівка легко вирівнюється, а після повного висихання її можна, за необхідності, додатково відшліфувати. Щоб під час ремонтних робіт вирівняти поглинаючі властивості поверхні, рекомендується після повного висихання ще раз обробити зашпакльовані ділянки або всю поверхню ґрунтовкою baufan Tiefgrund LF.

Споживання

приблизно 1 кг порошку на м² при товщині шару 1 мм

Зберігання

Тару слід щільно закрити та зберігати в прохолодному й сухому місці.

Примітки

Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати при температурі об'єкта та приміщення нижче +5 °C.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Після використання очищати інструменти водою.

Перед застосуванням ознайомтеся з інформацією щодо безпеки, наведеною в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи (код відходів EWC 17 08 02).

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.