

Зовнішній наповнювач

Технічний паспорт

1kg / Пункт №.101346 / EAN 4016215101346

5kg / Пункт №.101322 / EAN 4016215101322



Атмосферо- та вологостійка ремонтна шпаклівка на цементній основі - це надійне рішення для мінеральних основ всередині та зовні приміщень. Ідеально підходить для ремонту тріщин, отворів і відколів, вирізняється високою адгезією, міцністю та довговічністю.

- Біла вирівнююча суміш, модифікована синтетичною смолою
- для фасадів і вологих приміщень
- для заповнення та розгладження
- Стійкість до атмосферних впливів та вологи
- тонке згладжування
- Низький вміст хрому відповідно до Регламенту ЄС 1907/2006, Додаток XVII (47)

Сфера застосування

Для вирівнювання нерівних основ, заповнення тріщин і отворів у мінеральних стінах і стелях всередині та зовні приміщень.

Підготовка

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit bafan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Обробка

Повільно всипати шпаклівку bafan Exterior в чисту воду в чистій ємності для змішування, перемішуючи до отримання пастоподібної суміші без грудочок. Пропорція змішування для 1,0 кг шпаклівки bafan Exterior Filler: Наповнювач, кельма - приблизно 0,3-0,4 л води. Після перемішування залишити на 1 хвилину для дозрівання і знову перемішати. Приготований матеріал залишається придатним для роботи протягом приблизно 4 годин і не підлягає подальшому розрідженню. Наносити шпателем, кельмою тощо будь-якою товщиною шару. Відразу після використання очистити інструменти чистою водою. Подальше фарбування і приклеювання слід проводити тільки після повного висихання вирівняної поверхні. Необхідно дотримуватися інструкцій виробників лакофарбових та клейових матеріалів щодо попередньої обробки цементних основ. Час висихання: приблизно 12 годин на мм товщини шару за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, основа з помірним поглинанням); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується. Відкритий час: приблизно 4 - 5 годин придатний для роботи.

Споживання

на мм товщини шару → приблизно 1,5 кг/м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. Якщо контейнер не відкривати та зберігати належним чином, термін придатності становить щонайменше 48 місяців з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати вдихання пилу. Носити захисні рукавички/захисний одяг/захист очей. Не допускати потрапляння в очі, на шкіру або одяг. У разі потрапляння в очі: обережно промити водою протягом декількох хвилин. За можливості зняти контактні лінзи. У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількістю води з милом. Якщо необхідна медична консультація, підготувати упаковку або етикетку. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт. Порожню тару утилізувати тільки для переробки. містить: Портландцемент GISCODE ZP1 - з низьким вмістом хромату згідно TRGS 613

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.